


Tehnički list

StoFlexyl Cement

Poseban cement za StoFlexyl



Karakteristika

Primjena	• izvana • u kombinaciji sa StoFlexyl
Svojstva	• poseban cement za StoFlexyl tip CEM II B-LL 42,5 R
Optika	• bijeli cement

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Tlačna čvrstoća (28 dana)	DIN EN 197.1	$\geq 42,5 \text{ N/mm}^2$	
Početna postavka vremena	DIN EN 197.1	$\geq 60 \text{ min}$	
Mjera razvlačenja	DIN EN 197.1	$\leq 10 \text{ mm}$	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C
Omjer miješanja	StoFlexyl / StoFlexyl cement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 tež. udj.
Priprema materijala	Cement StoFlexyl CEM II B/LL 42,5 R dodajte prema gore navedenom omjeru miješanja. Homogeno promiješajte miješalicom. Razrijedite vodom dok ne postignete konzistenciju za obradu.
Aplikacija	vidi tehnički list StoFlexyl

Tehnički list

StoFlexyl Cement

**Sušenje, otvrdnjavanje,
vrijeme prerade**

Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi, vjetru i relativnoj vlažnosti zraka. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta načelno valja poduzeti određene zaštitne mjere (npr. zaštita od kiše/sunca) na fasadnim površinama koje valja obraditi ili na svježe izrađenim fasadnim površinama.

Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: može se prerađivati najranije nakon 24 sata.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

**Napomene, preporuke,
posebno, ostalo**

Ostale napomene za obradu pronađite u smjernicama za obradu dotičnog sustava.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Ambalaža Vreća

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza.

Stručna mišljenja / dopuštenja

test certificate No.
220011446-15-2

StoFlexyl pomiješan s cementom StoFlexyl Cement
Ispitivanje dubine prodiranja vode u skladu s EN 12390-8

Označavanje

Proizvodna skupina Cement

Sastav

bijeli cement

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom EZ UREDBA
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavajte udisanje prašine. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj

Tehnički list

StoFlexyl Cement

koji olakšava disanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com