


Tehnički list

StoAqua Top In

Lazura od voska za drvo, razrjeđiva vodom, otvorenih pora



Karakteristika

Primjena	• unutra • za sve nosive drvene podloge • kao tankoslojna lazura od voska za drvo, razrjeđivo vodom, štiti sve vrste drva • ne nanosite na vlažne niti prljave podloge
-----------------	---

Svojstva	• ne sadrži biocid • bez zaštitnih sredstava za drvo • ne žuti • može se premazati • dobra obrada iznad glave • u skladu s normom EN 71-3 (sigurnost igračaka), otpornost na slinu i znoj
-----------------	--

Optika	• svilenkasto sjajno u skladu s EN 13300
---------------	--

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		1,02 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čista, suha, bez masnoća i odvajajućih tvari te pravilno pripremljena. Drvo unutra: Novo drvo lagano izbrusite i otprašite. Grundirajte sredstvom StoAqua Top In, međupremaz nanosite sredstvom StoAqua Top In, a završni premaz sredstvom StoAqua Top In. Prvi premaz nanosite razrijeđen vodom do 3 % kako biste regulirali ravnomjernu sposobnost upijanja. Drugi premaz nanosite nerazrijeđen.
-----------------	---

Pripreme	Provjerite nosivost postojećih podloga. Odstranite nenosive premaze. Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve valja skinuti
-----------------	--

Tehnički list

StoAqua Top In

(mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura obrade i podloge: +5 °C
najviša temperatura obrade i podloge: +35 °C

Priprema materijala Proizvod je spreman za obradu, prije uporabe dobro protresite.
Razrjeđujte vodom.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,10 - 0,12	l/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva temeljni premaz:
StoAqua Top In

Završni premaz:
StoAqua Top In

Aplikacija nanošenje

Proizvod nanosite plošnim kistom ili plošnom žlicom u smjeru strukture drveta.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %:
suho nakon 1 sata, može se oblijepiti nakon 2 sata, može se premazati nakon 4 sata
Vrijeme sušenja produljuje se pri niskim temperaturama i/ili velikoj vlažnosti zraka.

Čišćenje alata Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo Zbrinjavanje:
Stvrdnuti odnosno osušeni materijal možete ukloniti zajedno s normalnim kućnim smećem, a pritom se trebate pridržavati lokalnih službenih propisa. Stari, nestvrdnuti materijal pomiješajte s cementom, ostavite da se stvrdne i uklonite.

Dobavljanje

Ton boje StoColor - RAL - nijanse boje drva

Ovisno o vrsti drva, novo ili svježe obrađeno drvo svijetle boje u većoj ili manjoj mjeri žuti zbog utjecaja UV zračenja, čak i unutra.
Do ovog žućenja dolazi i nakon obrade ovoga drva s bezbojnim ili bijelim StoAqua

Tehnički list

StoAqua Top In

Top In, iako proizvod StoAqua Top In sam po sebi ne žuti.

Vrsta drva te njegova svojstva u kombinaciji s debljinom suhog filma sastava lazure negativno utječu na nijansu lazure. Zato su moguća odstupanja od popisa nijansi boja. Bit ćete potpuno sigurni ako u nijansi po izboru izvedete probni premaz površine koju želite obraditi.

Mogućnost toniranja	S maks. 1 % StoTint Aqua.
Ambalaža	limenka
Skladištenje	
Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.
Označavanje	
Proizvodna skupina	Lazura za drvo
Sastav	
	prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije) polimerna disperzija titanov dioksid voda glikoli aditiv za površine zgušnjivač otpujivač sredstvo za raspršivanje Sredstva za regulaciju pH vrijednosti Sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja na bazi BIT
Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Tehnički list

StoAqua Top In

EUH210	Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
EUH208	Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.
EUH211	Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com