


Tehnički list

Metylan NP

Ljepilo za tapete



Karakteristika

Primjena

- unutra
- za gruba vlakna, tapete od flisa i flis za renoviranje
- za zidne i stropne površine
- posebno za nedavno ožbukane površine

Svojstva

- odlična snaga lijepljenja
- visoka čvrstoća kada je vlažno
- dobra mogućnost korekcije
- brzo pripremno za uporabu
- dugo otvoreno vrijeme
- moguće nanošenje na zid kod tapeta koje ne mijenjaju oblik
- moguća obrada uz pomoć stroja za lijepljenje

Optika

- nakon sušenja mliječno bijele/prozirne boje

Posebnosti/napomene

- karton sadrži 1 kg

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscjetavanja i sredstava za odvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripreme radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Normalno upijajuće podloge:

Grundirajte proizvodom StoPrim Plex. StoPrim Plex je spreman za obradu, a ovisno o upijanju podloge može se razrjeđivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijajuće podloge:

Tehnički list

Metylan NP

Grundirajte sa StoPrim Color.

Sastojci topljivi u vodi:

Izolirajte sa StoPrim Isol. StoPrim Isol je spreman za obradu i ne smije se razrijediti.

Površine zahvaćene plijesni:

Očistite i dezinficirajte proizvodom StoPrim Fungal.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prijanjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +15 °C

Omjer miješanja

pripremno lijepljenje: 1 : 20 (20 l vode po 1kg) doseg cca 110 m²
gruba vlakna: 1 : 11 (11 l vode po 1kg) doseg cca 60 m²
flis za saniranje i roba od utisnutog flisa: 1 : 10 (10 l vode po 1 kg) doseg cca 45 m²
staklena vlakna: 1 : 8 (8 l vode po 1 kg) doseg cca 45 m²

Priprema materijala

Ovisno o primjeni u potpunosti istresite sadržaj paketa i odjednom ga miješajte naglim pokretima u hladnu vodu te miješajte još oko 2 minute intenzivno. Držite paket prilikom istresanja blizu vode. Nakon 15 minute još jednom snažno udarajte po smjesi. Postavljanje u dijelovima nije moguće.

Aplikacija

stroj za tapeciranje, Ljepilo na zidnu oblogu, ljepilo na podlozi

Nanošenje na stražnju stranu (četkom ili strojem):

Ravnomjerno oblijepite stražnju stranu obloge četkom ili strojem, složite i pustite da omekšaju po propisima.

Nanošenje na zid:

Kod robe od flisa sa stabilnim dimenzijama ne trebate čekati da omekša i možete je obraditi tehnikom lijepljenja na zid. Uz to ljepilo kratkodlakim valjkom nanesite na podlogu pa staze položite u podlogu koja je još mokra od ljepila. Pritom pazite da je sloj ljepila dovoljno debeo.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Tehnički list

Metylan NP

Dobavljanje

Ambalaža Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite dobro zatvoreno, zaštićeno od mraza, na suhom i hladnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina Ljepilo za tapete

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com