

Tehnički list

Metylan NP Power Granulat plus

Ljepilo za tapete



Karakteristika

Primjena

- unutra
- grubovlaknasta tapeta i za teške podloge, flisove za renoviranje, reljefne tapete, vinilne, strukturne, tiskane i tekstilne tapete
- lijepljenje s posebnim zahtjevima
- posebno za nedavno ožbukane površine
- na zidnim i stropnim površinama
- Nanošenje strojem za tapeciranje i na zid

Svojstva

- velika početna sposobnost prianjanja uz dobre mogućnosti ispravljanja
- odlična snaga lijepljenja
- velika sigurnost
- velik doseg
- optimalna raspodjela ljepila
- može se podijeliti
- može se nanositi bezzračnim postupkom prskanja
- znak prikladnosti za alergičare
- miješanje smanjuje prašinu

Optika

- nakon sušenja mlječno bijele/prozirne boje

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Normalno upijajuće podloge:

Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT. StoPrim Plex je spreman za obradu, a ovisno o upijanju podloge može se razrjeđivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijajuće podloge:

Tehnički list

Metylan NP Power Granulat plus

Grundirajte proizvodom StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci topljivi u vodi:

Izolirajte sa StoPrep Isol.

StoPrep Isol je spreman za obradu i ne smije se razrijediti.

Površine zahvaćene plijesni:

Površine premažite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova peroksida i temeljito isperite čistom vodom. Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prijanjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura podloge i zraka: +10 °C

Omjer miješanja

Pripremno lijepljenje: 1 : 20 (20 l vode po 1 kg) Doseg otprilike 110 m²
Nanošenje na stražnju stranu (četkom, strojem): 1 : 12 (12 l vode po 1 kg) Doseg otprilike 65 m²
Nanošenje na zid (valjkom): 1 : 10 (10 l vode po 1 kg) Doseg otprilike 45 m²

Priprema materijala

Ljestvicu na čaši za doziranje odaberite ovisno o primjeni (pripremno lijepljenje, nanošenje na stražnju stranu, nanošenje na zid). U kantu ulijte željenu količinu hladne vode.
Pomoćnim alatom za doziranje u skladu s ljestvicom lagano zgrabite potrebnu količinu ljepila iz posude proizvoda. Granulat uspite u vodu brzo i u potpunosti uz snažno miješanje i nastavite miješati otprilike 1 minutu.
Nakon otprilike 2 - 3 minute promiješajte pa nakon 10 - 15 minuta još jedanput snažno protisnite.

Aplikacija

Ljepilo na zidnu oblogu, ljepilo na podlozi, bezzračno prskanje, obrada strojem za tapeciranje

Nanošenje na stražnju stranu (četkom ili strojem):

Ravnomjerno oblijepite stražnju stranu obloge četkom ili strojem, složite i pustite da omekšaju po propisima.

Nanošenje na zid:

Kod robe od flisa sa stabilnim dimenzijama ne trebate čekati da omekša i možete je obraditi tehnikom lijepljenja na zid. Uz to ljepilo kratkodlakim valjkom nanosite na podlogu pa staze položite u podlogu koja je još mokra od ljepila. Pritom pazite

Tehnički list

Metylan NP Power Granulat plus

da je sloj ljepila dovoljno debeo.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Primjena na površinama izloženima vodi:
- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa
- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

Dobavljanje

Ambalaža

Kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite dobro zatvoreno, zaštićeno od mraza, na suhom i hladnom mjestu.

Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV- Certificate

Metylan poseban, TG Power Granulat, NP Power granulat plus (materijal testiran - prikladan za alergičare)
Materijal testiran - prikladan za alergičare

Označavanje

Proizvodna skupina

Ljepilo za tapete

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

Metylan NP Power Granulat plus

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com