


Tehnički list

Metylan TG

Ljepilo za tapete



Karakteristika

Primjena

- unutra
- za tapete od papira i grubog vlakna
- za zidne i stropne površine
- posebno za strojeve za tapetiranje

Svojstva

- velika početna sposobnost prianjanja uz dobre mogućnosti ispravljanja
- visoka snaga lijepljenja
- visoka čvrstoća kada je vlažno
- nema curenja preko rubova
- lagano provlačenje traka
- prikladno za sve strojeve za tapetiranje
- pripremno za uporabu u 3 minute

Optika

- nakon sušenja mliječno bijele/prozirne boje

Posebnosti/napomene

- karton sadrži 200 g ili 500 g

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscjetavanja i sredstava za odvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Normalno upijajuće podloge:

Grundirajte proizvodom StoPrim Plex. StoPrim Plex je spreman za obradu, a ovisno o upijanju podloge može se razrjeđivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijajuće podloge:

Tehnički list

Metylan TG

Grundirajte sa StoPrim Color.

Sastojci topljivi u vodi:

Izolirajte sa StoPrim Isol. StoPrim Isol je spreman za obradu i ne smije se razrijediti.

Površine zahvaćene plijesni:

Očistite i dezinficirajte proizvodom StoPrim Fungal.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prijanjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +15 °C

Omjer miješanja prethodno lijepljenje: 1 : 70
tapete: 1 : 35
gruba vlakna: 1 : 35

Priprema materijala Ovisno o primjeni u potpunosti istresite sadržaj paketa i odjednom ga miješajte naglim pokretima u hladnu vodu te miješajte još oko 2 minute intenzivno. Držite paket prilikom istresanja blizu vode. Nakon 3 minute još jednom snažno udarajte po smjesi. Postavljanje u dijelovima nije moguće.

Aplikacija stroj za tapeciranje, Ljepilo na zidnu oblogu

Nanošenje na stražnju stranu (četkom ili strojem):
Ravnomjerno oblijepite stražnju stranu obloge četkom ili strojem, složite i pustite da omekšaju po propisima.

Čišćenje alata Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Dobavljanje

Ambalaža Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite dobro zatvoreno, zaštićeno od mraza, na suhom i hladnom mjestu.

Tehnički list

Metylan TG

Označavanje

Proizvodna skupina

Ljepilo za tapete

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com