


Tehnički list

Sto-Abbeizer S94

Odstranjivač, biološki razgradiv, bez klorofluorouglijika



Karakteristika

Primjena

- vani i unutra
- za uklanjanje disperzivnih, lateksnih i čistih akrilatnih boja, organskih žbuka, lakova, lazura kao i poliuretanske pjene
- na svim mineralnim i podlogama koje su otporne na otapala, kao primjerice: beton, zid (npr. klinker), čiste mineralne žbuke, prirodni kamen, drvo, metali

Svojstva

- bez klorofluorouglijika
- biološki razgradivo
- ne sadrži aromatska otapala, omekšivače ni parafine
- dugo otvoreno vrijeme
- skida veći broj slojeva boje u jednom radnom koraku
- ne nagriza staklo

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		1 g/cm ³	
PH-vrijednost		7,5 - 8,0	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi

Preporučujemo da uvijek izvedene testni premaz kako biste odredili optimalno vrijeme djelovanja i potrošnju materijala. Obvezno se pridržavajte sposobnosti upijanja podloge jer to utječe na potrošnju materijala i vrijeme djelovanja.

Ne nanosite na vlažne podloge.
Kod izrazito upijajućih podloga nanosite veću količinu materijala.
Pri obradi izbjegavajte kišu, propuh, niske temperature (zima).

Pripreme

Tehnička ograničenja:
Boja se ne može skinuti s vrlo povezanih lakova 1 K i 2 K, elastičnih fasadnih boja,

Tehnički list

Sto-Abbeizer S94

boja s lanenim uljem i s plastičnih dijelova koji sadrže omekšivače.

Pozor: površine koje su tijekom duljeg vremena onečišćene odstranjivačem čim prije očistite vodom, u suprotnom postoji opasnost od nastanka mrlja.

Ako se slojevi materijala skidaju uz pomoć sredstva za čišćenje pod visokim tlakom i vrućom vodom, pri postavljanju skela valja planirati i predvidjeti posude za hvatanje.

Objekt prije početka radova valja prijaviti kod nadležnih državnih tijela.

Ako se radi bezzračnim postupkom prskanja, savjetujemo da objekt zaštitite ceradom te da se pridržavate sigurnosnih napomena.

Ispuštena voda (mješavina boje i odstranjivača bez klorouglikovodika) u većini općina može se pustiti u kanalizaciju nakon odvajanja krutih tvari pomoću sita ili sličnog.

Žlijeb za hvatanje prljave vode:

Za izradu posude za hvatanje prljave vode može se postupiti kako slijedi: Akrilatnu izolacijsku masu nanosite na zid, postavite vodootpornu ceradu otpornu na otapala, ceradu pričvrstite za zid, povucite na skeli prema gore i pričvrstite. Poprečnim daskama koje se umeću u posudu za hvatanje, napravite bazen za hvatanje i objesite crpku za prljavu vodu.

Po potrebi postavite i spremnik za prljavu vodu.

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +35 °C
--------------------------------	---

Priprema materijala	Materijal je spreman za obradu i ne smije se mijenjati. Prije nanošenja promiješajte miješalicom.
----------------------------	--

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	ovisno o podlozi	0,30 - 2,00	kg/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostalog o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orijentaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.			

Aplikacija	brisanje, četkanje, valjci, nanosite gladilicom, bezzračno prskanje Pazite na dovoljno nanošenje materijala za razvijanje punih svojstava otapanja. Vrijeme djelovanja: najmanje 30 minuta do nekoliko sati, eventualno preko noći ili dulje.
-------------------	---

Tehnički list

Sto-Abbeizer S94

Kod višeslojnih premaza nakon vremena djelovanja od 2 do 6 sati još jednom premazati postupkom mokro u mokro ili prskanjem.
Kod debelih slojeva ostavite da djeluje preko noći te površinu dodatno prekrijte folijom.

Nanošenje se isto kao i čišćenje izvodi s donje strane (podnožje) prema gore.

Skidanje:

Tanke slojeve već očišćene površine poprskajte uz pomoć sredstva za čišćenje pod visokim tlakom vrućom vodom s donje strane prema gore.

Kod debelih slojeva najprije gornji sloj skinite zidarskom lopaticom, zatim proizvod još jedanput nanosite postupkom mokro u mokro te ostavite da djeluje neko vrijeme.

U stanju kada se već sloj počinje skidati poprskajte vrućom vodom uz pomoć sredstva za čišćenje pod visokim tlakom s 80 do 130 bar, pri temperaturi od +80 °C, s donje strane prema gore, prema već očišćenoj području.

Kako reakcija ne bi izostala zbog vode, mlaznicu uvijek držite dalje od premazane površine.

Skupite ispuštenu vodu.

bezzračne prskalice:

Skinite sve filtre i sita iz uređaja.

mlaznica: 0,021" - 0,043"

tlak: 40 - 80 bar

Bezzračni pneumatski uređaj s radnim tlakom od otprilike 2 bar.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Boja se može lako skinuti i isprati pomoću otapala koja polako isparavaju i skidaju vezivna sredstva boje koju želite ukloniti.

Za razvijanje punih svojstava otapanja valja posebno paziti na nanošenje dovoljnog sloja materijala. Ako se nanese premalo materijala, površina će postati suha i bijelo-žućkasta.

U tom slučaju nemojte čistiti vodom nego nanosite novi sloj materijala, aktivira se postupak otapanja.

Uklanjanje odvojenih slojeva uvijek bi valjalo izvoditi u optimalnom vremenskom trenutku.

Čim dulje odvojeni sloj ostane na mineralnoj podlozi, tim se više pogoršava ponašanje kod ispiranja, a to može između ostalog uzrokovati dulje vrijeme čišćenja.

Tehnički list

Sto-Abbeizer S94

Za drvene površine najprikladniji je debeli, okrugli, oblijepljeni kist čije su dlake odrezane na 1 cm.

Topla voda do +40 °C olakšava pranje. Na kraju još jednom isperite čistom, hladnom vodom.

Nakon što skinete kompletan sloj, neće se pojaviti nikakve nepodnošljivosti s novim slojevima.

Površinu s koje ste skinuli boju ili lak morate prije nanošenja novog sloja dobro osušiti i prozračiti.

Tijekom obrade mora uvijek biti osigurana dobra ventilacija.

U unutrašnjosti radite uvijek s folijom.

Kod radova u prostorima pogona za obradu namirnica iz prostorije u kojoj je prisutan rizik prethodno valja ukloniti sve proizvode i namirnice.

Dobavljanje

Ton boje prozirno

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza. Zaštitite od vrućine i izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan,
primjer 8450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2018. godine

Označavanje

Proizvodna skupina Odstranjivač

Sigurnost Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Tehnički list

Sto-Abbeizer S94

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com