Tehnički list

Sto-Glasfasergewebe F

Armaturna mrežica otporna na lužine

Karakteristika

Primjena

- vani i unutra
- kao armaturna mrežica

Svojstva

- visoka vlačna čvrstoća
- ne pomiče se
- otporan na alkalije
- ne sadrži omekšivače

Format

- širina petlje: 4 x 4 mm
- širina: 110 cm

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Plošna težina	ETAG 004-2013 / Dodatak C.3,1	165 g/m²	otprilike
Širina petlje	ETAG 004-2013 / Dodatak C.3,3	4,0 mm	
Čvrstoća na kidanje, stanje po dopremi	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Preostala čvrstoća na kidanje nakon starenja	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Uporaba

Potrošnja

Vrsta primjene	Približna potrošnja	
pri preklapanju od 10 cm	1,00	m/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Tehnički list
Sto-Glasfasergewebe F

Aplikacija

Zidarskom lopaticom armaturnu tkaninu položite u gornju trećinu u svježe nanesenu masu za armiranje bez mjehurića i savijanja te je zagladite.
Slojevi tkanine moraju se preklapati najmanje 10 cm, žute rubne crte služe kao oznake za preklapanje.

Na završetku podnožja oštrim nožem odrežite armaturnu tkaninu na donjem rubu letvice Sto-Sockelleiste.
Po potrebi prođite armaturnom tkaninom po uglovima i prozorskim nišama.

Na otvorima na zgradi (prozori, vrata) izvršite dijagonalno armiranje pomoću proizvoda Sto-Armierungspfeil, Sto-Sturzeckwinkel ili vrpci tkanine (najmanje dimenzije 20 x 40 cm).
Ako je tkanina npr. urezana u području sidara skele, umetnite dodatnu traku tkanine preko ureza. Tkaninom se treba služiti obzirno radi izbjegavanja oštećenja.

Dobavljanje	
Ton boje	bijela sa žutim oznakama
Ambalaža	Valjak

Skladištenje	
Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od vrućine i izravnog sunčeva zračenja.

Stručna mišljenja / dopuštenja

Classification report No. KB 3.2/16-175-1	StoTherm Mineral – razred otpornosti na požar REI 30 / REI 90 Klasifikacija reakcije na požar prema normi EN 13501-2
Classification report No. KB 3.2/20-331-1	StoTherm Wood – razred otpornosti na požar REI 30 Klasifikacija reakcije na požar prema normi EN 13501-2
Classification report No. KB 3.2/25-286-1	StoTherm Wood - M046 razred otpornosti na požar REI 90 Klasifikacija reakcije na požar prema normi EN 13501-2
Classification report No. KB 3.2/25-286-2	StoTherm Wood - M046 razred otpornosti na požar REI 90 Klasifikacija reakcije na požar prema normi EN 13501-2
Classification report No. KB 3.2/25-286-3	StoTherm Wood - M042 razred otpornosti na požar REI 90 Klasifikacija reakcije na požar prema normi EN 13501-2

Označavanje	
Proizvodna skupina	Armaturna tkanina

Tehnički list

Sto-Glasfasergewebe F

Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.
Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com