


Tehnički list

Sto-Malerspachtel

Masa za ispunjavanje od umjetne smole za radove na drvu i metalu



Karakteristika

Primjena	• vani i unutra
Svojstva	• dobro se suši • vrlo izdašno • može se izravno lakirati • bez kobalta
Posebности/napomene	• vani proizvod valja obraditi brzo

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		1,78 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čista, suha, bez masnoća i odvajajućih tvari te pravilno pripremljena. Željezo/čelik: Trenutačnu hrđu / hrđu stručno uklonite sve do stupnja čistoće SA 2½ (mlazom) ili ST 3 (strojno) u skladu s normom DIN EN ISO 12944-4. Kod novih podloga postojeću okujinu/ogorinu uklonite brušenjem, pjeskarenjem. Dvaput grundirajte sredstvom StoAllgrund AF. Cinčane/pocinčane podloge: Čišćenje u skladu s listom BSF br. 5 i 22 sredstvom Multi-Star Gescha i krpom za trljanje. Pozor: potražite savjet. Dvaput grundirajte sredstvom StoAllgrund AF. Stari premazi: Izbrusite i/ili nalužite sredstvom za čišćenje Multi-Star Gescha ili Geiger SE-1 Anlauger te s krpom za trljanje. Veća mjesta s nedostacima napunite dvokomponentnom masom za ispunjavanje i izbrusite. Mala mjesta s nedostacima ispunite masom Sto-Malerspachtel, zatim izbrusite, grundirajte pa lakirajte.
----------	---

Tehnički list

Sto-Malerspachtel

Izvana drvo:

Nove, normirane i ograničeno normirane komade drva izbrusite, nanesite premaz u skladu s listom BSF br. 18, premažite sa StoPrim Protect WN, 3 premaza sa StoAqua Ventilack, StoVentilack AF ili StoPremiumlack AF Gloss. Nanošenje lopaticom samo u malim količinama.

Napomena: prozori su u skladu s pravilima struke element vanjske ovojnice i sa svih se strana premazuju kao izradak.

Nove daske mogu kod vodenih lakova ispuštati lignin (promjena boje: sastojci drva / žućkasto do smeđe). Preporučujemo 2 sloja sredstvom StoAqua Allgrund.

Očistite stare premaze, uklonite slobodne dijelove, posivjelo drvo izbrusite do zdravog drva. Grundirajte sredstvom StoPrim Protect WN pa zatim triput premažite lakom StoAqua Ventilack, StoVentilack AF ili StoPremiumlack AF Gloss.

Drvo unutra:

Novo drvo lagano izbrusite i otprašite. StoAqua Emaill PU Gloss/Satin ili StoAqua Top In/Satin nanesite razrijeđen s 3 % vode kako biste regulirati ravnomjernu sposobnost upijanja. Drugi premaz nanesite nerazrijeđen.

Napomena: novo drvo može kod vodenih lakova ispuštati lignin (promjena boje: sastojci drva / žućkasto do smeđe). Preporučujemo 2 sloja sredstvom StoAqua Allgrund.

Prikladne su samo iverice u skladu s normom DIN 68763, tip V100 / V110 G. Udio vlage tijekom obrade i uporabe ne smije biti veći od 12 %.

Kod svih drvenih tvari obavezno upotrijebite ljepila otporna na vremenske utjecaje.

Kod višeslojnih ploča u skladu s normom DIN 68705 ljepilo je otporno na vremenske utjecaje, ali ne i čitava drvena konstrukcija.

Apsolutna vlaga tijekom obrade i uporabe mora iznositi između 5 % i 15 %.

Zbog toga drvene konstrukcije nisu prikladne za izravnu izloženost vremenskim utjecajima.

Stoga se ne mogu zajamčiti premazi bez nedostataka.

Priprema

Provjerite nosivost postojećih podloga. Odstranite nenosive premaze.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura obrade i podloge: +15 °C
najviša temperatura obrade i podloge: +30 °C

Priprema materijala

Viskoznost pri isporuci: pastozno / spremno za nanošenje lopaticom.

Proizvod je spreman za obradu, prije uporabe dobro protresite.

Tehnički list

Sto-Malerspachtel

Za razrjeđivanje upotrijebite StoFluid AF.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	potrošnja ovisno o potrebi	g/m ²
	Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.	
Aplikacija	ručno	
	Proizvod se nanosi letvom za zaglađivanje lopaticom ili japanskom žlicom, a to možete izvršiti tako da više puta dnevno nanesete tanke premaze jedan preko drugoga. Pri pjegastom nanošenju grundirajte prije lakiranja.	
	Najveća debljina mokrog sloja 700 µm, može se lakirati nakon sušenja tijekom noći, danju je moguće nanijeti više nanosa i mokro u mokro (pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka).	
	Može se premazivati lakovima od umjetne smole i lakovima razrjeđivima vodom (npr. disperzivni lakovi). Iznimka StoAllgrund AF i StoCorr Metallack	
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite proizvodom StoFluid AF.	
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Zbrinjavanje: Stvrdnuti materijal možete baciti u kućno smeće. Ne smijete baciti u kanalizaciju ni davati djeci.	
Dobavljanje		
Ton boje	bijela	
Ambalaža	limenka	
Skladištenje		
Uvjeti skladištenja	Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza.	
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan, primjer 6450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. godine	

Tehnički list

Sto-Malerspachtel

Označavanje

Proizvodna skupina

Masa za ispunjavanje

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
alkidna smola
titanov dioksid
mineralna punila
alifati
Sredstvo protiv taloženja
sikativi
sredstvo za sprečavanje stvaranja kože

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com