

Tehnički list

Sto-Panzergeewebe

Pojačana armaturna mrežica



Karakteristika

Primjena	• izvana • kao dodatna armatura • za poboljšavanje tlačne čvrstoće na područjima sustava fasadne izolacije izloženima udarcima
-----------------	--

Svojstva	• visoka vlačna čvrstoća • ne pomiče se • otporan na alkalije • ne sadrži omekšivače
-----------------	---

Format	• širina petlje: 7,5 x 7,5 mm • širina: 100 cm
---------------	---

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Plošna težina	ETAG 004-2013 / Dodatak C.3,1	> 450 g/m ²	Veće-jednako
Širina petlje	ETAG 004-2013 / Dodatak C.3,3	7,5 mm	
Čvrstoća na kidanje, stanje po dopremi	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 4.000 N/50mm	
Preostala čvrstoća na kidanje nakon starenja	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja
		1,00 m/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Tehnički list

Sto-Panzergeewebe

Aplikacija

Dodatna armatura nanosi se pod normalnom armaturom površine.

Armaturnu tkaninu položite u svježe nanosenu masu za armiranje tako ne nastanu mjehurići ni nabori te je zagladite.

Pri obradi ne smije nastati preklapanje nego spajanje u ravni.

Površina se armira mokro u mokro pomoću armaturne tkanine koja je dio sustava.

Na završetku podnožja armaturna se tkanina tijesno stavlja na gornji rub podnožne letvice Sto.

Tkaninom se treba služiti obzirno radi izbjegavanja oštećenja.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Ambalaža

Valjak

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Stručna mišljenja / dopuštenja

ETA-09/0058	StoTherm Classic® 5 (EPS i StoArmat Classic plus F/M/G / StoArmat Classic plus QS F/M/G) Europska tehnička procjena
ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS i StoArmat Classic/Classic plus) Europska tehnička procjena
ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS i StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europska tehnička procjena
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L i StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Europska tehnička procjena
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (drvena-skeletna konstrukcija - MW/MW-L i StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armieru) Europska tehnička procjena
ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L i StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europska tehnička procjena
ETA-12/0533	StoTherm Classic® 10 (MW/MW-L i StoArmat Classic S1) Europska tehnička procjena
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS žbuka i StoLevell Uni) Europska tehnička procjena
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3(EPS žbuka i StoLevell Novo) Europska tehnička procjena

Tehnički list

Sto-Panzergerewebe

ETA-06/0107	StoTherm Vario 4(EPS žbuka i StoLevell Duo) Europska tehnička procjena
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS i StoLevell Alpha) Europska tehnička procjena
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS žbuka i StoLevell FT) Europska tehnička procjena
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (drvena skeletna konstrukcija - EPS i StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Europska tehnička procjena
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (mineralna vuna/lamele od mineralne vune i StoLevell Uni) Europska tehnička procjena
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3(mineralna vuna/lamele od mineralne vune i StoLevell Novo) Europska tehnička procjena
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (mineralna vuna/lamele od mineralne vune i StoLevell FT) Europska tehnička procjena
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L i StoLevell Duo/StoLevell Duo plus) Europska tehnička procjena
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (drvogradnja - MW-L i StoLevell Uni/StoLevell Novo, pričvršćenje: lijepljeno) Europska tehnička procjena
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (drvogradnja - HWF i StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, pričvršćenje: pričvršnicama) Europska tehnička procjena
ETA-09/0267	StoTherm Resol Europska tehnička procjena
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Europska tehnička procjena
ETA-17/0041	StoTherm PIR Europska tehnička procjena
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Europska tehnička procjena
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Europska tehnička procjena

Označavanje

Proizvodna skupina

Armatura tkanina

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Tehnički list

Sto-Panzergerewebe

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com