


Tehnički list

StoAdditiv QS

Ubrzivač sušenja na vodenoj osnovi za brzu
otpornost na kišu



Karakteristika

Primjena	• izvana • za fleksibilnu primjenu u slučaju velikih oscilacija u dnevnim i noćnim temperaturama • Uporaba samo u fasadnim bojama StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoColor Crylan, StoColor Lotusan AimS, StoColor Lotusan, StoColor Lotusan G, Lotusan, Lotusan G, StoCryl V 200
----------	--

Svojstva	• bez otapala • ubrzo sušenje fasadnih boja proizvođača Sto u hladno i mokro doba godine
----------	--

Format	• količina: 0,45 l
--------	--------------------

Podloga

Zahtjevi	Pridržavajte se podataka o fasadnim bojama.
----------	---

Pripreme	Pridržavajte se podataka o fasadnim bojama.
----------	---

Uporaba

Temperatura pri uporabi	temperatura podloge i zraka: minimalna temperatura: +1 °C maksimalna temperatura: +20 °C
-------------------------	--

Priprema materijala	Napomene: - Miris amonijaka! Osigurajte dovoljnu ventilaciju. - Nosite zaštitne naočale. - StoAdditiv QS nemojte miješati ručno, nego ručnom miješalicom. - Zabilježite datum miješanja. Smjesu fasadne boje i proizvoda StoAdditiv QS potrošite u roku od 6 tjedana. Uporaba samo u fasadnim bojama: - StoColor Silco - StoColor Silco G - StoColor Silco Fill - StoColor Jumbosil - StoColor Maxicryl - StoColor X-black - StoColor Crylan
---------------------	--

Tehnički list

StoAdditiv QS

- StoColor Lotusan[®] AimS
- StoColor Lotusan[®]
- StoColor Lotusan[®] G
- Lotusan[®]
- Lotusan[®] G
- StoCryl V 200

Pazite na sljedeće doziranje:

- Veličina posude 5 l = 150 ml, 1/3 boce StoAdditiv QS
- Veličina posude 10 l = 300 ml, 2/3 boce StoAdditiv QS
- Veličina posude 15 l = 450 ml, 1 boca StoAdditiv QS
- Veličina posude 25 kg = 450 ml, 1 boca aditiva QS

Priprema materijala:

1. Pazite da je poklopac proizvoda StoAdditiv QS čvrsto zatvoren.
2. Dobro protresite StoAdditiv QS.
3. StoAdditiv QS dodajte u fasadnu boju proizvođača Sto.
4. StoAdditiv QS odmah promiješajte ručnom miješalicom.
5. Nastavite miješati najmanje 1 minutu sve dok ne dobijete homogenu smjesu.
6. Vodu umiješajte u smjesu tako da postignete željenu viskoznost za obradu.

Izbjegavajte razlike u nijansi: materijal po čitavoj površini obradite s proizvodom StoAdditiv QS ili po čitavoj površini bez proizvoda StoAdditiv QS.

Čišćenje alata

Sav alat nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Fasadne boje sa StoAdditiv QS 6 sati nakon obrade otporne su na noćni mraz do - 5 °C.

Dobavljanje

Ton boje

žućkasto

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza. Zaštitite od vrućine i izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan,
primjer 6450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. godine

Označavanje

Proizvodna skupina

Ubrzivač sušenja

Tehnički list

StoAdditiv QS

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com