

Tehnički list

StoAdditiv SG

Usporivač stvrdnjavanja za proizvode Stop & Go



Karakteristika

- Primjena**
- izvana
 - za prekide rada (od najviše 16 sati) s proizvodima Stop & Go (vidi tehnički list)
 - za StoLevell Uni, StoLevell Novo i StoLevell Duo plus (ostali proizvodi na upit)
 - samo u kombinaciji s tehnikom StoSilo

- Svojstva**
- za usporavanje stvrdnjavanja mineralnih mortova za lijepljenje i armiranje te temeljnih žbuka od najviše 16 sati

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,17 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Uporaba

- Temperatura pri uporabi**
- najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

- Omjer miješanja**
- Po utvrđenim smjernicama tehnike StoSilo (oko 70 ml/min).

- Potrošnja**
- | Vrsta primjene | Približna potrošnja |
|--|---------------------|
| po usporencu za cijev morta dugu 40 m (20 m / promjer od 25 cm te 20 m / promjer od 35 cm) | 0,20 - 0,25 I |
- Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

Putem cjevčice na rasklopnom ormaru pokreće se dodatna crpka koja isisava Sto-Additiv SG iz kanistra i upumpava ga u cijev za miješanje. Ako mort postane zelen, znači da je usporen otprilike 16 sati. Dodatna crpka za Sto-Additiv radi samo ako radi miješalica.

Tehnički list

StoAdditiv SG

Dok je crpka za mort na proizvodu Silo, lijevak crpka gotovo se potpuno isprazni. Pažnja: pužni plašt ne smije raditi bez tekućine, opasnost od poremećaja

Prijenosnom crpkom proizvod Silo pumpa usporeni mort kroz cijev dok na glavi za prskanje ili pištolju za lijepljenje ne izađe zeleni mort. Onda se mort u cjevčici i cijevi za miješanje odgađa otprilike 16 sati.

Preporučujemo da očistite i isperete lijevak za mort na proizvodu Silo zajedno sa sondama za razinu punjenja. Usporeni mort može otprilike 16 sati ostati i u lijevku pumpe ako utvrdite da u lijevku više nema neusporenog morta.

Sljedećeg jutra sklopkom isključite uspornu jedinicu. Lijevak pumpe puni se usporenim mortom koji se još nalazi u cijevi za miješanje.

Prijenosna crpka proizvoda Silo prenosi mort dok na glavi za prskanje ili pištolju za lijepljenje ne izađe nebojeni, neusporeni mort. Usporeni mort skuplja se u kantama, a ne smije se obrađivati izravno na fasadi.

Usporeni mort opet se ručno u točkama dovodi lijevku pumpe i miješa s neusporenim mortom iz proizvoda Silo. Omjer miješanja otprilike 20 % (npr. pomiješajte 5 zidarskih žlica neusporenog morta s 1 žlicom usporenog morta). Preporučujemo da pomiješani mort rabite samo za radni korak pri kojem lijepite.

Kad ne rabite Sto-Additiv SG, skinite kanistar s proizvoda Silo i zaštitite ga od zlouporabe i smrzavice. Ako postoji opasnost od smrzavice, namjestite sklopku na ručno upravljanje i isumpajte uspornu jedinicu.

Dobavljanje

Ton boje zelena

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Tehnički list

StoAdditiv SG

Označavanje

Proizvodna skupina

Usporivač stvrdnjavanja

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Uzrokuje teške ozljede oka. Nositi zaštitu za oči/ zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

Ovisno o sirovini može sadržavati konzervanse u tragovima.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com