


Tehnički list

StoAqua 2K PU Seidenmatt

Dvokomponentni, svilenkasto mat lak na bazi vode, kao pigmentirani završni lak za gotovo sve jako opterećene površine



Karakteristika

- Primjena**
- izvana
 - unutra
 - kao pigmentirani završni premaz na gotovo svim podlogama
 - za posebno opterećene površine

- Svojstva**
- vrijeme obrade do 6 sati
 - bez izocijanata
 - najviša mehanička otpornost
 - slaba mirisa
 - otporno na znoj ruku
 - otporno na kemikalije u skladu s tablicom za provjeru
 - vrlo dobra sposobnost čišćenja
 - otporan na lijepljenje
 - odlično razmazivanje
 - velika otpornost na vremenske utjecaje

- Optika**
- svilenkasto mat u skladu s EN 13300

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti čista, suha, bez masnoća i odvajajućih tvari te pravilno pripremljena.
- Kao grundiranje za sve podloge preporučuje se StoAqua Allgrund ili StoAllgrund.
- Napomena: Nove daske mogu kod vodenih lakova ispuštati lignin (promjena boje: sastojci drva / žučkasto do smeđe).
Preporučujemo 2 premaza sredstvom StoPrim Isol Wood

Pripreme

- Provjerite nosivost postojećih podloga.
Odstranite nenosive premaze.
- Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve valja skinuti (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Tehnički list

StoAqua 2K PU Seidenmatt

Uporaba	
Temperatura pri uporabi	najniža temperatura obrade i podloge: +5 °C
Omjer miješanja	komponenta A : komponenta B = 10,0 : 1,0 vol. udjela
Priprema materijala	Prije uporabe miješajte najmanje 3 min.
Aplikacija	nanošenje, Valjci, s uređajima za bezzračno prskanje
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	vrijeme da se u potpunosti osuši i ne bude ljepljivo: oko 1 sat može se prerađivati nakon oko 10 sati Potpuna mehanička i kemijska opteretivost postiže se nakon oko 14 dana.
Dobavljanje	
Ton boje	bijela, nijansirano
Ambalaža	limenka
Skladištenje	
Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.
Označavanje	
Proizvodna skupina	Završni lak
Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Tehnički list

StoAqua 2K PU Seidenmatt

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com