


Tehnički list

StoAqua Top Wood Oil

Emulzija vode u ulju za zaštitu i njegu drva u interijeru i eksterijeru

**Karakteristika**

Primjena	• izvana • unutra • za ograničeno normirane građevne dijelove, npr. žaluzine, podloge krovništa • za nenormirane građevne dijelove, npr. ograde, stupove
-----------------	--

Svojstva	• velika prodornost • od obnovljivih sirovina • ne sadrži otapala • ne sadrži omekšivače • ne sadrži biocid • otvorenih pora • velika otpornost na vremenske utjecaje • nema stvaranja filma • jednostavna njega
-----------------	--

Optika	• bez sjaja
---------------	---

Posebnosti/napomene	• osigurajte da voda može otjecati na vodoravnim površinama • proizvod nije prikladan za terase u eksterijeru • tropska drva usporavaju sušenje • ako se upotrebljavaju tropska drva, izvedite probni sloj
----------------------------	--

Podloga

Zahtjevi	Podloga općenito: - Čisto, suho - Bez masnoća i prašine - Bez razdvajajućih tvari - Stručno pripremite podlogu.
-----------------	---

Pripreme	1. Provjerite je li postojeći premaz nosiv. 2. Odstranite nenosive premaze. Stari premazi: POZOR! - Uklanjanje ili daljnja obrada starih premaza kao što je primjerice brušenje ili spaljivanje - Posljedice: nadražaj dišnih putova
-----------------	---

Tehnički list

StoAqua Top Wood Oil

1. Rabite proizvod samo u dobro ventiliranim područjima.
2. Poprečno ventilirajte prostorije u unutarnjem području.
3. Nosite zaštitnu masku.

Priprema:

1. Očistite stari premaz.
2. Uklonite sve labave sastavne dijelove.
3. Posivjelo drvo izbrusite sve do zdravog drva.

Napomena:

- Zaokružite oštre rubove drveta.
- Svi drveni materijali zalijepljeni su na način da budu otporni na vremenske utjecaje.

Blanjanje ili nove drvene površine:

1. Pobrusite površinu u smjeru vlakana.
2. Očistite površinu.

Iverica:

- Prikladne su samo iverice tipa V100 i V100 G u skladu s DIN 68763.
- Vlažnost drva: maksimalno 12 %

Višeslojne ploče:

- Obratite pažnju na tehničke listove BFS br. 3 i br. 18.
- Vlažnost drva: 5-15 %
- Ploče su samo djelomično prikladne za izravnu izloženost vremenskim utjecajima.
- Kod višeslojnih ploča samo je ljepilo otporno na vremenske utjecaje u skladu s normom DIN 68705.

Drvo u vanjskom području:

1. Novu i istrošenu crnogoricu impregnirajte proizvodom StoPrim Protect BS.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
minimalna temperatura: +10 °C
najviša temperatura: +30 °C

Ne obrađujte materijal:

- Kod izravnog i intenzivnog sunčeva zračenja
- na vrućini ili zagrijanim podlogama

Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu. Prije uporabe dobro promiješajte proizvod.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po premazu

0,08 - 0,10

l/m²

Tehnički list

StoAqua Top Wood Oil

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

Premažite drvo dvaput uljem StoAqua Top Wood Oil.

Nauljene površine provjerite najmanje jednom godišnje i premažite uljem.

Aplikacija

nanošenje

Obrada proizvoda:

1. Nanesite proizvod tankoslojno u smjeru zrna drveta. alati: plosnati kist, četka za premazivanje površina
2. Pažljivo naknadno brusite drvo u smjeru zrna drveta. alati: fini brusni flis

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Prerađivanje nakon 12 sati moguće je pod sljedećim uvjetima:

- temperatura podloge i zraka: +20 °C
- relativna vlažnost zraka: 65 %
- potpuno suho: 7 sati

Sljedeći čimbenici produljuju vrijeme sušenja i stvrdnjavanja:

- niska temperatura
- visoka vlažnost zraka

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Zbrinjavanje:

- Pridržavajte se zakonskih odredaba.
- Prazne limenke predajte na recikliranje.
- Limenke s ostacima proizvoda predajte na mjestu za skupljanje starih lakova.

Dobavljanje

Ton boje

natur,
toniranje po paleti boja za lakove i lazure

Sljedeći čimbenici mogu dovesti do odstupanja u nijansi boje:

- tekstura drveta
- debljina suhog sloja

Preporuka:
Izvedite probni sloj.

Ambalaža

limenka

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza.

Tehnički list

StoAqua Top Wood Oil

Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje**Proizvodna skupina**

Ulja za drvo

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47

Tehnički list

StoAqua Top Wood Oil

Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com