Tehnički list

StoBrick 100-999

Keramička klinker opeka

CE



Karakteristika	
Primjena	• izvana • kao fasadna obloga • na kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju, ovješenim ventiliranim fasadama i masivnim podlogama
Svojstva	• otporno na smrzavanje u skladu s EN ISO 10545-12 • izrada u skladu s DIN EN 14411 • maksimum pri polumjeru pora: > 0,2 µm • volumen pora ≥ 20 mm³/g • upijanje vode: < 6 %
Format	• pločica: duljina x visina x debljina, podaci u mm: 240 x 71 x 11, cca 48 kom./m² 240 x 71 x 14, cca 48 kom./m² 240 x 52 x 14, cca 64 kom./m² 400 x 35 x 14, cca 52 kom./m² 440 x 52 x 14, cca 35 kom./m² 490 x 40 x 14, cca 38 kom./m² • kutna pločica (WR): duljina / širina x visina x debljina, podaci u mm: 240 / 115 x 71 x 14, cca 13 kom./m² 240 / 115 x 52 x 14, cca 17 kom./m 240 / 115 x 40 x 14, cca 21 kom./m 240 / 115 x 35 x 14, cca 24 kom./m • kut nadvoja (SW): duljina / širina x visina x debljina, podaci u mm: 240 / 115 x 71 x 11, cca 20 kom./m 240 / 115 x 71 x 14, cca 20 kom./m 240 / 115 x 52 x 14, cca 23 kom./m 240 / 115 x 40 x 14, cca 24 kom./m • drugi formati na upit

Tehnički list
StoBrick 100-999

Optika

- površina: glatka poput celuloze, mikroskopski hrapava, ravna, hrapava, otisnuta, neravna, pjeskovita s otopljenim dijelovima, vertikalno reljefna
- rub: ravnomjeran, lagano zaobljen, bez izbočina, nepravilan, valovit
- stupanj sjaja: mat, svilenkasto mat

Posebnosti/napomene

- formati po tonu boje: vidi priručnik za planiranje

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi

- Čvrsto, suho, čisto, nosivo
- Bez slojeva sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje
- Nemojte upotrebljavati laganu temeljnu žbuku.
- Udio površine za lijepljenje izolacijske ploče: najmanje 60 %
- Pričvršćenje pričvrsnicama kompozitnoga sustava za toplinsku izolaciju (WDVS): preko tkanine

Uporaba

Aplikacija

Napomene:
širina fuge: 10-12 mm

Lijepljenje:
- mort za polaganje: StoColl KM
- mort za spojnice: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
- proizvod premjestite za postupak "floating-buttering"

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Minimizirajte odstupanja u šarži:
- Odjedanput naručite čitavu količinu koja vam je potrebna za građevinski projekt.

Ostvarite izmjenu različitih boja:
- Pri polaganju klinkera i cigle pripazite na dobru mješavinu.
- Preporuka: klinker i cigle u 5 paleta miješajte međusobno. I jednobojne se vrste

trebaju miješati.

Zaglavne kamene izrežite na gradilištu od cijelih klinker opeka.

Pridržavajte se dopuštenja:
- Pridržavajte se nacionalnih i međunarodnih dozvola.

Uzmite u obzir daljnje informacije:
- vidjeti prikaze asortimana
- vidjeti smjernicu o uporabi

Dobavljanje

Ton boje	monokromno vidi asortiman

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhome.
Trajanje skladištenja	Zatvoreni proizvod može se skladištiti neograničeno dugo.

Označavanje

Sigurnost	Ovaj je proizvod tvorevina. Izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s REACHUredbom (EZ) br. 1907/2006, Prilog II, nije potrebna. Detaljnije informacije možete pronaći na www.sto.de u rubrici Servis i alati / REACH-Uredbe.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.
Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.



Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.



Tehnički list



StoBrick 100-999

CLINKER BRICK SLIPS CORNER NF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 71 mm x 12 mm

Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		± 1 % to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: +3 mm / -5 mm
Thickness		± 10 %
Length 1 Length 2 Width B Thickness S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 70,3-71,7 mm S: 10,8-13,2 mm

Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Length 1		± 1,2 mm
Length 2		± 0,58 mm
Width B		± 0,36 mm

Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Diagonal D1		± 1,25mm
Diagonal D2		± 0,68 mm



sl.: StoBrick Winkel NF 12 mm



Tehnički list



StoBrick 100-999

CLINKER BRICK SLIPS CORNER DF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 12 mm

Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		± 1 % to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: +3 mm / -5 mm
Thickness		± 10 %
Length 1 Length 2 Width B Thickness S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 51,48-52,52 mm S: 10,8-13,2 mm

Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Length 1		± 1,2 mm
Length 2		± 0,58 mm
Width B		± 0,26 mm

Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance	 	± 0,5 %
Diagonal D1		± 1,23 mm
Diagonal D2		± 0,63 mm

sl.: StoBrick Winkel DF 12 mm

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com