

Tehnički list

StoBrick 3000

Klinker opeka oblikovana postupkom istiskivanja



Karakteristika

Primjena

- izvana
- kao fasadna obloga
- na kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju, ovješnim ventiliranim fasadama i masivnim podlogama

Svojstva

- otporno na smrzavanje u skladu s EN ISO 10545-12
- izrada u skladu s DIN EN 14411
- maksimum pri polumjeru pora: $> 0,2 \mu\text{m}$
- volumen pora $\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$
- upijanje vode: $< 3 \%$

Format

- pločica:
duljina x visina x debljina, podaci u mm:
240 x 71 x 12, ca. 48 komada/m²
240 x 52 x 12, ca. 64 komada/m²
440 x 52 x 12, ca. 34,6 komada/m²
- kutna pločica (KP):
duljina / širina x visina x debljina, podaci u mm:
240 / 115 x 71 x 12, cca. 12 komada/m
240 / 115 x 52 x 12, cca. 16 komada/m
- drugi formati na upit

Optika

- površina: glatka, mikroskopski hrapava, ravna, precizna
- rub: ravnomjeran, lagano zaobljen, bez izbočina
- stupanj sjaja: mat, svilenkasto mat

Posebnosti/napomene

- formati po tonu boje: vidi priručnik za planiranje

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Maksimum pri polumjeru pora r_p		$> 0,2 \mu\text{m}$	Upadanje žive prema normi DIN 66133

Tehnički list

StoBrick 3000

Volumen pora V_p

$\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$

Upadanje žive
prema normi
DIN 66133

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

- Čvrsto, suho, čisto, nosivo
- Bez slojeva sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje
- Nemojte upotrebljavati laganu temeljnu žbuku.
- Udio površine za lijepljenje izolacijske ploče: najmanje 60 %
- Pričvršćenje pričvršnicama kompozitnoga sustava za toplinsku izolaciju (WDVS): preko tkanine

Uporaba

Aplikacija

Napomene:
širina fuge: 10-12 mm

Lijepljenje:

- mort za polaganje: StoColl KM
- mort za spojnice: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
- proizvod premjestite za postupak "floating-buttering"

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Minimizirajte odstupanja u šarži:
- Odjedanput naručite čitavu količinu koja vam je potrebna za građevinski projekt.

Ostvarite izmjenu različitih boja:

- Pri polaganju klinkera i cigle pripazite na dobru mješavinu.
- Preporuka: klinker i cigle u 5 paleta miješajte međusobno. I jednoboje se vrste trebaju miješati.
- StoBrick klinker opeka u pravilu se isporučuje kao dvostruke pločice. To treba uzeti u obzir pri obračunu.

Zaglavne kamene izrežite na gradilištu od cijelih klinker opeka.

Pridržavajte se dopuštenja:

- Pridržavajte se nacionalnih i međunarodnih dozvola.

Uzmite u obzir daljnje informacije:

- vidjeti prikaze asortimana
- vidjeti smjernicu o uporabi

Tehnički list

StoBrick 3000

Dobavljanje

Ton boje	monokromno/polikromno vidi asortiman
----------	---

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhome.
Trajanje skladištenja	Zatvoreni proizvod može se skladištiti neograničeno dugo.

Označavanje

Sigurnost	Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.
-----------	--

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.





Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoBrick 3000

CLINKER BRICK SLIPS CORNER NF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 71 mm x 12 mm

Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		± 1 % to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: +3 mm / -5 mm
Thickness		± 10 %
Length 1 Length 2 Width B Thickness S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 70,3-71,7 mm S: 10,8-13,2 mm
Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Length 1 Length 2 Width B		± 1,2 mm ± 0,58 mm ± 0,36 mm
Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Diagonal D1 Diagonal D2		± 1,25mm ± 0,68 mm




sl.: StoBrick Winkel NF 12 mm

Tehnički list

StoBrick 3000

CLINKER BRICK SLIPS CORNER DF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 12 mm

Sizes and dimensions Length and width Thickness Length 1 Length 2 Width B Thickness S 		Tolerance value $\pm 1\%$ to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: $+3$ mm / -5 mm $\pm 10\%$ L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 51,48-52,52 mm S: 10,8-13,2 mm
Straightness of sides Maximum permissible tolerance Length 1 Length 2 Width B 		Tolerance value $\pm 0,5\%$ $\pm 1,2$ mm $\pm 0,58$ mm $\pm 0,26$ mm
Centre curvature Maximum permissible tolerance Diagonal D1 Diagonal D2 		Tolerance value $\pm 0,5\%$ $\pm 1,23$ mm $\pm 0,63$ mm

sl.: StoBrick Winkel DF 12 mm

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com