


Tehnički list

StoCarrier Helio W

Klin granulata od ekspaniranog stakla



Karakteristika

| | |
|-----------------|---|
| Primjena | <ul style="list-style-type: none">• unutra• kao nosiva ploča za zid i strop• u sustavu za sanaciju plijesni: StoReno In Protect M |
|-----------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| Svojstva | <ul style="list-style-type: none">• rezanje skalpelom• mala težina |
|-----------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• bridovi: tupi• duljina x širina: 60,0 x 40,0 cm• debljina: 0,5 - 2,5 cm |
|---------------|---|

Tehnički podaci

| Kriterij | Norma / ispitni propis | Vrijednost/ Jedinica | Napomene |
|---|------------------------|-------------------------|----------|
| Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ | EN ISO 7783 | 6 | |
| Reakcija na požar | EN 13501-1 | A2-s1, d0 | |
| Tolerancija debljine | | $\pm 1,0$ mm | |
| Odstupanje duljine | | $\pm 2,0$ mm | |
| Odstupanje širine | | $\pm 2,0$ mm | |

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

| | |
|-----------------|---|
| Zahtjevi | <p>Podloga općenito:</p> <ul style="list-style-type: none">- Čvrsto, ravno, suho, prikladno za ljepilo- Bez plijesni, masnoća i prašine <p>Provjerite jesu li možebitno postojeći premazi trajno kompatibilni s ljepilom.</p> <ul style="list-style-type: none">- Smiju se prekriti neravnine do 0,5 cm/m.- Veće neravnine izravnajte žbukom za interijere. |
|-----------------|---|

Napomena:
Kad se proizvod upotrebljava u sustavu StoReno In Protect M, slijedite

Tehnički list

StoCarrier Helio W

mjerodavnu smjernicu za obradu sustava.

Obratite pažnju:

Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.

- Primjer: informativni list DGUV 201-028 Strukovne udruge građevinarstva.

Uporaba

Potrošnja

Približna potrošnja

1

m²/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

Napomena:

- Proizvod obrađujte samo s funkcijskim mortovima za lijepljenje i funkcijom podžbukom koji pripadaju sustavu.

Punoplošno lijepljenje:

- ljepilo: StoLevell Calce FS

- ručno ili strojno

- vidi tehnički list upotrijebljene mase za lijepljenje

- Zalijepite sudarne spojnice klina proizvodom StoColl Fix.

1. Postavite klin u ravnini, poravnato i pritisnuto na pripremljenu podlogu.

Napomena:

- Moguće samo na ravnim podlogama.

Armiranje:

Nije potrebno armiranje površine.

- funkcionalna temeljna žbuka: StoLevell Calce FS

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Obratite pažnju na podatke opisane u tehničkom listu korištenih proizvoda. Obratite pažnju na podatke u smjernici za obradu sustava StoReno In Protect M.

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištiti zaštićeno od vremenskih utjecaja.

Označavanje

Proizvodna skupina

Nosiva ploča

Tehnički list

StoCarrier Helio W

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s REACHUredbom (EZ) br. 1907/2006, Prilog II, nije potrebna. Detaljnije informacije možete pronaći na www.sto.de u rubrici Servis i alati / REACH-Uredbe.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com