

Tehnički list

StoClean Allstar

Vrlo učinkovito univerzalno sredstvo za čišćenje
na bazi vode



Karakteristika

Primjena

- izvana
- unutra
- koristi se na brojnim površinama na fasadama i krovnim površinama
- za pocinčane metale, obložene metale, neobložene metale, obojene metale
- za trapezno profilirane pokrove, aluminijske površine, aluminijske legure, oplemenjeni čelik
- za mineralne žbuke, organske žbuke, mineralne boje, organske boje
- za High Pressure Laminate (HPL), cement ojačan vlaknima, staklo, keramiku, plastiku, Alucobond ®
- za blago čišćenje tvrdokorne prljavštine

Svojstva

- vrlo učinkovit koncentrat
- visok površinski učinak
- biološki razgradivo
- antistatička svojstva
- vrlo dobro dubinsko djelovanje
- blago čisti
- ne korodira metale
- otapa organsku i anorgansku prljavštinu na fasadi
- uklanja masnoću, ulje, vosak, ugljen, kerozin, čađu, tintu i ostalu tvrdokornu prljavštinu
- u skladu s njemačkim Zakonom o sredstvima za pranje i čišćenje
- pogodan za prehrambeni sektor uz dopuštenje Institut Fresenius

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
PH-vrijednost		11 - 11,4	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Tehnički list

StoClean Allstar

Zahtjevi

Provjerite je li proizvod prikladan za podlogu.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
najmanja temperatura: +5 °C

Omjer miješanja

StoClean Allstar : voda
1 : 1 do 1 : 200

Omjer miješanja ovisi o vrsti i stupnju nečistoće podloge. Najbolji rezultati u pravilu se postižu omjerom miješanja od 1:20.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

ovisno o podlozi

100 - 200

ml/m²

Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

1. Nanesite proizvod na površinu koja se čisti. primjena: poprskati, obrisati, iščetkati
2. Pustite da proizvod počne djelovati.
 - vrijeme djelovanja: 5-15 minuta
 - Vrijeme djelovanja ovisi o stupnju zaprljanosti.
3. Isperite proizvod s površine velikom količinom vode. alat: visokotlačni čistač, četka

Napomena:

- Mehaničko otpuštanje brusnim flisom neophodno je samo kod izrazito tvrdokornog onečišćenja.
- Kod upijajućih podloga: ako je potrebno, prethodno navlažite podlogu.
- Izvedite probnu površinu.
- Očistite susjedne površine da ne bi došlo do promjena boje.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Pustite da se površina potpuno osuši.
Sljedeći čimbenici utječu na vrijeme sušenja prije moguće obrade:

- Podloga
- relativna vlažnost zraka
- temperatura okoline
- gibanje zraka

Površinu obrađujte tek kada se površina potpuno osuši.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Tehnički list

StoClean Allstar

Dobavljanje

Ton boje žućkasto

Ambalaža boca od 1 l, spremnik od 5 l

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite zatvoreno na suhom mjestu i ne na temperaturi manjoj od +5 °C. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja Najmanje 24 mjeseca.

Označavanje

Proizvodna skupina Sredstva za čišćenje

Sigurnost Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com