


Tehnički list

StoColl RC

Organska masa za lijepljenje spremna za uporabu za slabo upijajuće ravne podloge



Karakteristika

Primjena	• vani i unutra • za cjelovito lijepljenje krutih ploča od polistirolske tvrde pjene i izolacijskih ploča od mineralne vune • za drvene materijale • za nosive, ravne podloge koje slabo upijaju, npr. gipsvlaknaste i vlaknastocementne ploče
-----------------	--

Svojstva	• spreman za obradu • otporno na saponifikaciju • proizvedena ekološki prihvatljivim postupkom
-----------------	--

Posebnosti/napomene	• potrošnja ovisi o podlozi i vrsti izolacijskog materijala
----------------------------	---

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,55 - 1,65 g/cm ³	
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	200 - 250	
Vrijednost dimenzioniranja, toplinska vodljivost λ	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, nosiva i bez masti i prašine. Po potrebi na licu mjesta provjerite je li pričvršćenje prikladno za podlogu. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima.
-----------------	---

Pripreme	Provjerite prikladnost i nosivost postojećih premaza. Odstranite nenosive premaze. Po potrebi očistite podlogu.
-----------------	---

Tehnički list

StoColl RC

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C
-------------------------	---

Priprema materijala	Materijal je nakon miješanja spreman za obradu. Po potrebi dodajte vode kako biste postigli pravu konzistenciju materijala.
---------------------	--

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	lijepljenje s 4x4 nazubljenjem	2,50 - 3,00	kg/m ²
	lijepljenje s 6x6 nazubljenjem	3,00 - 4,00	kg/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Aplikacija	nanosite nazubljenom zidarskom žlicom, strojno Primjena kao masa za lijepljenje: Proizvod strojno ili ručno nanosite nehrđajućom nazubljenom čeličnom zidarskom žlicom. Ploče odmah utisnite u svježi sloj ljepila ili zalijte pa pritisnite. Ploče zalijepite punoplošno.
------------	--

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi, vjetru i relativnoj vlažnosti zraka. Načelno u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika valja poduzeti prikladne mjere zaštite (npr. zaštita od kiše) na površinama koje valja obraditi ili koje su svježe izrađene.
---	--

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
----------------	-------------------------------------

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Za ostale napomene za obradu vidi smjernice za obradu sustava.
--------------------------------------	--

Dobavljanje

Ton boje	smeđa boja
----------	------------

Ambalaža	Kanta
----------	-------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza. Zaštitite od vrućine i izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan,

Tehnički list

StoColl RC

primjer 6450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. godine

Stručna mišljenja / dopuštenja

ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS i StoArmat Classic/Classic plus) Europska tehnička procjena
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (drvogradnja - MW-L i StoLevell Uni/StoLevell Novo, pričvršćenje: lijepljeno) Europska tehnička procjena
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (drvena-skeletna konstrukcija - MW/MW-L i StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armieru) Europska tehnička procjena
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (drvena skeletna konstrukcija - EPS i StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Europska tehnička procjena

Označavanje

Proizvodna skupina Ljepila

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Izbjegavati udisanje para. Nositi zaštitne rukavice. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.
Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo

Tehnički list

StoColl RC

posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com