


Tehnički list

StoColl Tex

Ljepila na bazi disperzije bez konzervansa



Karakteristika

- Primjena**
- unutra
 - za staklenu dekorativnu tkaninu StoTex, flisove StoTap i teške tapete
 - na zidnim i stropnim površinama

- Svojstva**
- bez konzervansa
 - odlična sposobnost mokrog lijepljenja pri radovima na stropu (radovima iznad razine glave)
 - dobra i ravnomjerna raspodjela materijala
 - prikladno za strojeve za tapeciranje
 - jednostavno pomicanje tapetne trake u mokroj posteljici od ljepila
 - niska razina emisija
 - ne sadrži otapala ni omekšivače
 - ne sadrži tvari koje uzrokuju fogging
 - razrjedivo vodom
 - ovisno o sustavu negorivo ili teško zapaljivo

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,0 - 1,2 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

- Pripreme**
- Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Tehnički list

StoColl Tex

Normalno upijajuće podloge:
Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.
StoPrim Plex je spreman za obradu, a ovisno o upijanju podloge može se razrijeđivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijajuće podloge:
Grundirajte proizvodom StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci topljivi u vodi:
Izolirajte proizvodom StoPrim Isol.
Proizvod StoPrim Isol spreman je za obradu i ne smije se razrijediti.

Neoštećeni dvokomponentni premazi, neželjezni metali, plastika:
Grundirajte sredstvom StoAqua EP Activ.

Površine zahvaćene plijesni:
Površine premažite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova peroksida i temeljito isperite čistom vodom. Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prijanjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i obrade: +5 °C

Priprema materijala Proizvod je spreman za obradu.
Namjestite konzistenciju i količinu ljepila u skladu s tipom i strukturom tkanine.
Razrijedite po potrebi s najviše 10 % vode.

Preporuka:
- Ljepilo obrađujte nerazrijeđeno ako ga upotrebljavate na stropu.
- Prejako razrjeđivanje negativno utječe na obradu i snagu lijepljenja.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	ovisno o vrsti tkanine i podlozi	0,18 - 0,25	kg/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Tehnički list

StoColl Tex

Nadogradnja slojeva	Temeljni premaz (ako je potreban): Ovisno o načinu i stanju podloge.
Aplikacija	nanošenje, Valjci, s uređajima za bezzračno prskanje, obrada strojem za tapeciranje Na zid ravnomjerno nanesite dovoljnu količinu ljepila u širini od 1 - 2 staze. Tkaninu položite u mokri sloj ljepila pazeći da ne nastanu mjehurići, npr. lopaticom za tkaninu od staklenih vlakana Sto-Glasgewebespachtel. Ljepilo se transparentno suši. Ostatke ljepila na površini odmah obrišite vlažnom, čistom krpom. Uređaj za bezzračno prskanje: mlaznica: 0,019" - 0,021" tlak: 140 - 160 bar kut mlaznice: oko 50° Preporuka: Ljepilo obradite valjkom kako biste osigurali ravnomjernu raspodjelu materijala. Stroj za tapeciranje: Tkaninu ili tapetu povucite kroz uređaj i osigurajte ravnomjeran nanos ljepila.
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Osušeno i mehanički opteretivo: nakon otprilike 3 do 4 dana. Visoka vlažnost zraka i/ili niska temperatura produljuju vrijeme sušenja. Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 12 sati.
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Primjena na površinama izloženima vodi: - kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa - Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).
Dobavljanje	
Ton boje	prozirno
Ambalaža	Kanta
Skladištenje	
Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Tehnički list

StoColl Tex

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-07/240513-3

StoColl Tex (nizak stupanj emisije, ispitan na štetne tvari i nadzor nad proizvodnjom)
Procjena emisijskog ponašanja

Označavanje

Proizvodna skupina

Disperzivno ljepilo

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
posebna disperzija od umjetne smole
voda
derivati celuloze
derivati škroba
aditivi

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoColl Tex

Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com