

Tehnički list

StoCresto S

Plastična, bojom naglašena kamena obloga



Karakteristika

Primjena	• izvana • unutra • kao fasadna obloga • na kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju, ovješnim ventiliranim fasadama i masivnim podlogama
----------	---

Svojstva	• otporno na zamrzavanje u skladu s DIN EN 771-5 • izrada u skladu s DIN EN 771-5 • upijanje vode: 55 g/m²*s0,5
----------	--

Format	• do 400 različitih oblika po seriji proizvoda • maksimalne dimenzije u mm, npr. za seriju StoCresto S 100: 440 x 30 x 250 • minimalne dimenzije u mm, npr. za seriju StoCresto S 200: 85 x 25 x 20 • debljina u mm: 10 – 35
--------	--

Optika	• površina: strukturirana, hrapava • rub serije StoCresto S 100-300: neravnomjerno zaobljen • rub StoCresto S serije 400-600: neravnomjerno slomljen pod kutom • stupanj sjaja: mat
--------	---

Podloga

Zahtjevi	Podloga općenito: - Čvrsto, suho, čisto, nosivo - Bez slojeva sinter, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje - Nemojte upotrebljavati laganu temeljnu žbuku. - Udio površine za lijepljenje izolacijske ploče: najmanje 60 % - Pričvršćenje pričvrscima kompozitnoga sustava za toplinsku izolaciju (WDVS): preko tkanine
----------	--

Uporaba

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	potrošnja ovisno o potrebi	
	Potrošnja po kvadratnom metru ovisi o dizajnu kamenih obloga koji je razvijen prema smjernicama projektanata te je treba posebno utvrditi za taj dizajn.	

Tehnički list

StoCresto S

Aplikacija

Napomene:
širina fuge: 10-12 mm

Lijepljenje:
- mort za polaganje: StoColl KM
- mort za spojnice: StoColl FM-K, StoColl FM-E
- proizvod premjestite za postupak "floating-buttering"

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Minimizirajte odstupanja primjenom različitih šarži:
- Odjedanput naručite čitavu količinu koja vam je potrebna za građevinski projekt.

Ostvarite izmjenu različitih nijansi boje:
- Pri polaganju kamena pripazite na dobru mješavinu.
- Preporuka:
- Miješajte kamene iz različitih paleta ili kartona.
- Prije lijepljena položite kamene na pod da biste procijenili optički rezultat.

Dozvole:
- Pridržavajte se nacionalnih i međunarodnih dozvola.

Uzmite u obzir daljnje informacije:
- vidjeti prikaze asortimana
- vidjeti smjernicu o uporabi

Dobavljanje

Ton boje naglašeno bojom, vidi asortiman

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Trajanje skladištenja Zatvoreni proizvod može se skladištiti neograničeno dugo.

Stručna mišljenja / dopuštenja

ETA-16/0684 StoTherm Cladding 1
Europska tehnička procjena

Označavanje

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Poblje informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Tehnički list

StoCresto S

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com