


Tehnički list

StoCrete FS

Premaz, modificiran cementom, brtvi, polimerna komponenta



Karakteristika

Svojstva

- fleksibilno
- vrlo dobro prijanjanje
- brtvi protiv pritiska vode
- otporno na korijenje
- otporno na truljenje
- odlična otpornost na vertikalnim i ukošenim površinama

Posebnosti/napomene

- nije za površine po kojima se hoda i vozi

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,1 - 1,3 g/cm ³	
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	5.700	Prosječna vrijednost

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Zahtjevi za podlogu:

Betonska podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari te sastojaka koji potiču koroziju (npr. kloridi).
Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.

Vlažno u skladu s definicijom Smjernice za sanaciju 2001-10.

Prosječna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,0 N/mm²

Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja 0,6 N/mm²

Pripreme

Podlogu valja pripremiti prikladnim mehaničkim postupcima, npr. čvrstim abrazivnim sredstvima ili visokotlačnim vodenim mlazom (> 800 bar).
Pore i šupljine valja dovoljno otvoriti.

Nedostaci odnosno šupljine na betonskoj podlozi u području blizu površine valja zatvoriti u skladu s pravilima za sanaciju betona.

Tehnički list

StoCrete FS

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura pri obradi: +8 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Vrijeme uporabe Kod temperature zraka i podloge +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: otprilike 2 sata.

Omjer miješanja StoCrete FS (tekući) / cement CEM I 32.5 = 1,0 : 1,0 tež. udio

Priprema materijala StoCrete FS (tekući) ulijte u čistu posudu za miješanje i dodajte mu jednaku količinu cementa CEM I 32.5 (omjer miješanja 1: 1). Pomno promiješajte miješalicom.

Potrošnja

Približna potrošnja

3,0 - 4,0 kg/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

1. Pripremanje podloge
2. Grebani sloj ili pripremna suspenzija za zatvaranje šupljina i pora
3. Nanosi pomoću StoCrete FS

Aplikacija

1. Priprema podloge 2. Reprofilacija (opcija) Nedostatci odnosno šupljine u području blizu površine na betonskoj podlozi moraju se zatvoriti prije uporabe StoCrete FS u skladu s pravilima za sanaciju betona. Prije nanošenja proizvoda StoCrete FS dovoljno navlažite betonsku podlogu (prvi put otprilike 24 sata prije nanošenja). Međutim, podloga se do trenutka nanošenja mora osušiti toliko da izgleda još samo mat vlažna. 3. Mineralna masa za ispunjavanje, fleksibilna ručna obrada: pri ručnoj obradi nanosite StoCrete FS za zatvaranje šupljina i pora grebanjem ili pripremnim ispiranjem te kao premaz pomoću zidarske žlice, zidarske lopatice i gladilice ili četke za bojanje. potrošnja: pri 2 radna koraka i debljini sloja od otprilike 2 mm, 3 - 4 kg zamiješanog materijala kao brtvljenje za vodene stupce od otprilike 70 m, pri srednjoj debljini sloja od 4 mm otprilike 8 kg/m² zamiješanog materijala u više radnih koraka vrijeme čekanja između pojedinih radnih koraka 48 sati

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom, vezani materijal može se ukloniti samo strojno.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Tehnički list

StoCrete FS

Dobavljanje

Ambalaža Kanta

Broj artikla

Oznaka

Pakiranje

01763-001

StoCrete FS

18 kg kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Trajanje skladištenja

U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
Proizvod ne sadrži kromate. Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. Prva brojka u broju šarže označava zadnju brojku godine. Druga i treća brojka označavaju broj kalendarskog tjedna. Primjer: 1450013223 - minimalan rok trajanja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2021. godine.
Za ostala objašnjenja vidi cjenik.

Označavanje

Proizvodna skupina Premaz

Sigurnost

Za daljnje informacije o rukovanju proizvodom, skladištenju i zbrinjavanju pogledajte EZ sigurnosno-tehnički list.
EZ sigurnosno-tehnički list dostupan je profesionalnom korisniku.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555