


Tehnički list

StoCrete PU 205

PUR-mort, samonivelirajući u boji, toplinski opteretiv do +90 °C, debljina sloja 4 – 6 mm



Karakteristika

Primjena

- unutra
- na mineralnim podlogama
- 4-5 mm područja temperature: od -5 °C do +70 °C
- 6 mm područja temperature: od -15 °C do +90 °C
- kao premaz u boji u područjima proizvodnje namirnica
- kao nasipni premaz ispod proizvoda StoCrete PU 290

Svojstva

- četverekomponentni samonivelirajući mort
- debljina sloja: 4 - 6 mm
- vođeno PUR vezivno sredstvo koje ne škodi okolišu
- bez otapala
- bez mirisa, bez prijenosa okusa na prehrambenim proizvodima
- ne šteti okolišu pri primjeni
- komponenta C: sadrži cement
- visoka mehanička i kemijska otpornost
- ispunjava zahtjeve sustava HACCP
- otporno na promjenu temperature

Optika

- u boji, mat

Posebности/napomene

- Proizvod je u skladu s normom DIN EN 13813

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811-2	1,89 g/cm ³	
Viskoznost (na 23 °C)		7.000 mPa.s	
Tvrdoća Shore D	EN ISO 868	80	(28 dana)
Tlačna čvrstoća	EN ISO 196 / ASTM C109	> 45 N/mm ²	
Koeficijent upijanja vode Aw	EN 1062-3		w < 0,01 kg / (m ² *h ^{0,5})
Sadržaj krutog tijela		99 %	

Tehnički list

StoCrete PU 205

Vlačna čvrstoća pri savijanju EN ISO 196 / ASTM > 19 N/mm²
C109

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Zahtjevi:

- Suh, nosiv
- Bez tvari koje razdvajaju, karakterističnih ili stranih tvari
- Uklonite sve manje čvrste slojeve.
- Suho sukladno definiciji smjernice za saniranje DAfStb izdanje 2001-10
- Čvrstoća prijanjanja: najmanje 1,5 N/mm²

Prikladne podloge:

Preduvjet: Podloge su stručno ugrađene i pripremljene.

A) Monolitni beton

- Razred tlačne čvrstoće: najmanje C25/30 prema DIN EN 206-1, prema DIN 1045-1
- Osim laganog betona

B) Cementni estrih modificiran polimerom

- Strojno zaglađen
- Razred tlačne čvrstoće: najmanje CT-C30 prema DIN 18560, prema DIN EN 13813
- Minimalna debljina sloja: > 25 mm

C) Betonska glazura modificirana polimerom

- Armirano, strojno zaglađeno
- Razred tlačne čvrstoće: najmanje CT-C40 prema DIN 18560, prema DIN EN 13813
- Minimalna debljina sloja: > 75 mm

D) Već postojeći nosivi premazi:

- StoCrete PU 205
- StoCrete PU 255
- StoCrete PU 285

Neprikladne podloge:

- A) Estrih male čvrstoće, bituminozne podloge, magnezijev i anhidritni estrih
- B) Opeka, keramičke pločice, porozni beton, drvo
- C) Pocinčani čelik i plemeniti čelik, obojeni metali, aluminij
- D) Svi stari premazi, osim StoCrete PU 205, StoCrete PU 255, StoCrete PU 285
- E) Npr. polietilen, folije, parne brane

Tehnički list

StoCrete PU 205

Pripreme

1. Sve navedene podloge se pripremaju mehaničkim metodama, vidi "Podloga, Zahtjevi".
2. Pridržavajte se uputa za uporabu.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

Dopuštena temperatura podloge:
najmanja temperatura: +12 °C

Dopuštena temperatura pri obradi:
najmanja temperatura: +12 °C
najviša temperatura: +30 °C

Vrijeme uporabe

pri +20 °C: 10 – 15 minuta

Omjer miješanja

komponenta A : komponenta B : komponenta C : komponenta D
A : B : C : D
4,5 : 4,5 : 21 : 0,27

Preporuka:
-Miješati cijelo pakiranje.
-Ne miješati manje omjere od osnovnog pakiranja.

Priprema materijala

Napomene:
- Približite uređaj za miješanje što više možete radnom mjestu.
- Temperatura materijala je između +15 °C i +25 °C.
- Temperatura svih komponenta je između +15 °C i +25 °C.
- Pridržavajte se redoslijeda koraka u "Priprema materijala".

Trajanje miješanja:
- Duljina vremena miješanja je otprilike 3 minute nakon dodavanja zadnje reaktivne komponente (punilo C).
- Svaku mješavinu miješati u jednakom trajanju.

Moguće posljedice pri predugoj ili prekratkoj duljini trajanja miješanja:
- Loša raspodjela agregata.
- Proizvod ima lošija svojstva razlijevanja.
- Previše uočljivih poteza gletrom.
- U stvrdnutom sloju nastaju rupice ili mjehurići.
- Nastaje valovita površina.

Komponente:
- Komponenta D i komponenta A: za miješanje disperzije.
- Komponenta D su pigmenti u boji u vrećici.
- Komponenta B: za dodavanje u disperziju
- Komponenta C: kao punilo
- Potpuno obrađivati komponente.

Tehnički list

StoCrete PU 205

Priprema materijala:

1. Komponentu D dodajte komponenti A. Komponente miješajte 1 minutu dok ne nastane disperzija u boji.
2. Dodajte čitavu komponentu B. Komponente miješajte 2 minute.
3. Pripazite na to da miješalica obuhvaća donja i periferna područja posude za miješanje.
4. Dodajte komponentu C i miješajte je 3 minute, npr. barem snažnom jednostupanjskom miješalicom s odgovarajućim nastavkom (npr. Collomix DLX 152, 150 mm) ili dvostupanjskom miješalicom dok se punilo ravnomjerno ne rasporedi i dok mješavina ne postane homogena.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	mješavina morta 4 mm	7,6	kg/m ²
	mješavina morta 6 mm	11,4	kg/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

Podni sustav A: StoCrete PU 205, glatka površina
- Ukupna debljina podnog sustava: oko 4 - 6 mm
1. Pripremite podlogu.
2. Oblikujte proreze za pričvršćivanje.
3. Grundiranje: StoCrete PU 105, komponenta A, B, C
4. Premazivanje: StoCrete PU 205, komponenta A, B, C, D

Podni sustav B: StoCrete PU 205, protuklizna površina
- Ukupna debljina podnog sustava: oko 5 – 7 mm
1. Pripremite podlogu.
2. Oblikujte proreze za pričvršćivanje.
3. Grundiranje: StoCrete PU 105, komponenta A, B, C
4. Premazivanje: StoCrete PU 205, komponenta A, B, C, D
5. Posipanje: StoQuarz 0,3 - 0,8 mm
6. Brtvljenje: StoCrete PU 290, komponenta A, B, C, D

Aplikacija

Napomene:

- dopuštena temperatura podloge: +12 °C
- StoCrete PU 205 ima tendenciju intenzivnog skupljanja. Stoga se za sidrenje prvoga sloja oblikuju prorezi za pričvršćivanje u podlozi. Pridržavajte se uputa za uporabu.
- potreban alat: posebni gleter i kutija za razvlačenje
- obrada na suhim mineralnim podlogama

Podni sustav A: StoCrete PU 205, glatka površina

1. Pripremite podlogu.

Tehnički list

StoCrete PU 205

2. Oblikujte proreze za pričvršćivanje u podlozi.

3. Grundiranje:

- StoCrete PU 105, komponenta A, B, C
- hrapavost površine: 0,5 - 1 mm na normalno upijajućim mineralnim podlogama
- Potrošnja: oko 1 – 2 kg/m² uz materijal utrošen na proreze za pričvršćivanje u podlozi

4. Premazivanje:

- StoCrete PU 205, komponenta A, B, C, D
- Potrošnja: oko 7 - 12 kg/m²

Podni sustav B: StoCrete PU 205, protuklizna površina

1. Pripremite podlogu.

2. Oblikujte proreze za pričvršćivanje u podlozi.

3. Grundiranje:

- StoCrete PU 105, komponenta A, B, C
- hrapavost površine: 0,5 - 1 mm na normalno upijajućim mineralnim podlogama
- Potrošnja: oko 1 – 2 kg/m² uz materijal utrošen na proreze za pričvršćivanje u podlozi, oko 150 – 200 g/lfm

4. Premazivanje:

- StoCrete PU 205, komponenta A, B, C, D
- Potrošnja: oko 7 - 12 kg/m²

5. Posipanje:

- Posuti StoQuarz 0,3 – 0,8 mm po cijeloj površini da ne ostanu nepopunjena mjesta.
- Potrošnja: otprilike 5 - 6 kg/m²

6. Brtvljenje:

- StoCrete PU 290, komponenta A, B, C, D
- Potrošnja: oko 0,8 – 1,0 kg/m² ovisno o željenoj hrapavosti

Napomena:

Ovisno o potrebnim protukliznim svojstvima, potrebni su drugi pijesci za brušenje i obujam potrošnje (konzultirajte se s TSC-om).

Napomena:

Optika se površine može promijeniti pod sljedećim uvjetima:

- Obloga je izložena jakom svjetlu.
- Obloga je izložena jakom termičkom i kemijskom opterećenju.
- Ne utječe na tehnička svojstva proizvoda StoCrete PU 205.

Tehnički list

StoCrete PU 205

Uvjeti za korištenje:

- Pri temperaturi okoline i površine od +20 °C sustav za 5 dana razvija svoju najveću kemijsku otpornost.
- Obloga se može odobriti za pješački promet nakon 12 sati, a za promet vozila nakon 2 dana.

Čišćenje alata

Alat očistite sredstvom StoCryl VV.

Napomene, preporuke,
posebno, ostalo

1. Pridržavajte se općih napomena za obradu:
 - vidi www.stocretec.de, proizvodi
 - vidi tehnički priručnik, priručnik
2. Pridržavajte se uputa za uporabu.

Pridržavajte se naših općih smjernica za obradu za PU sustave StoCretec.
StoCretec PU proizvode treba obrađivati samo izučeno osoblje.

Dobavljanje

Ton boje

crveno, narančasto, žuto, krem, smeđe, tamnosivo, svijetlosivo, plavo, zeleno
Pojedine nijanse boje, StoCrete PU 205/255/290, komp. D isporučuju se u vrećici od 0,27 kg.

Ambalaža

Vrećica

Broj artikla

Oznaka

Pakiranje

Tehnički list

StoCrete PU 205

09715/009	StoCrete PU 205 Set yellow	30,27 kg Set
09715/008	StoCrete PU 205 Set red	30,27 kg Set
09715/007	StoCrete PU 205 Set orange	30,27 kg Set
09715/006	StoCrete PU 205 Set green	30,27 kg Set
09715/005	StoCrete PU 205 Set light- grey	30,27 kg Set
09715/004	StoCrete PU 205 Set dark-grey	30,27 kg Set
09715/003	StoCrete PU 205 Set cream	30,27 kg Set
09715/002	StoCrete PU 205 Set brown	30,27 kg Set
09715/001	StoCrete PU 205 Set blue	30 kg Set

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Na suhom mjestu, u dobro prozračenoj prostoriji, bez izvora topline 6 mjeseci, temperatura: između +5 °C i +30 °C

Trajanje skladištenja Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. Prva brojka u broju šarže označava zadnju brojku godine. Druga i treća brojka označavaju broj kalendarskog tjedna. Primjer: 1450013223 - minimalan rok trajanja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2021. godine.
U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Stručna mišljenja / dopuštenja

Prikladno: Primjerenost za neizravni kontakt hrane

Prikladno: Protukliznost

Označavanje

Proizvodna skupina Premaz

Sigurnost Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Tehnički list

StoCrete PU 205

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555