


Tehnički list

StoCryl BF 200

Boja za pod, protuklizna



Karakteristika

Primjena

- unutra i slobodno izložena vremenskim utjecajima
- kao premaz u boji za betonske i cementne premaze te lijevani asfalt
- za oblikovanje bojom površina prikladnih za hodanje, npr. podrumskih podova, radionica, balkonskih podova te površina prikladnih za vožnju s malim mehaničkim opterećenjem, npr. garaža i parkirnih površina

Svojstva

- protuklizan
- premaz spreman za obradu
- otporno na ulje i abraziju
- otporan na vremenske utjecaje

Optika

- površina fino hrapava + mat

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Sjaj	EN 1062-1	G3 - Bez sjaja	
Veličina zrna	EN 1062-1	< 300 µm	S2 srednje
Obujam krutog tijela		67 %(V)	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Zahtjevi za podlogu:

Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.

Suho u skladu s definicijom smjernice za sanaciju 2001-10, no ovisno o kvaliteti betona. Količina vlage smije iznositi maks. 4 CM% kod betona kvalitete do C30/37 i maks. 3 CM% kod betona C35/45, mjereno uređajem CM.

Na lijevanom asfaltu mora biti golo 75 % dodatka.

Temperatura podloge viša od +8 °C i 3 K iznad točke rosišta.

Tehnički list

StoCryl BF 200

Prosječna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,5 N/mm²
Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,0 N/mm²

Priprema	Podloga se treba pripremiti mehaničkim postupcima, primjerice kuglastim zračilom, glodalicom i naknadnom obradom kuglastim zračilom ili zračilom s fiksim sredstvima zračenja.
-----------------	--

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura pri obradi: +8 °C najviša temperatura pri obradi: +30 °C
--------------------------------	---

Priprema materijala	Proizvod je spreman za obradu. Prije nanošenja temeljito promiješajte.
----------------------------	--

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	kao premaz po sloju	0,45 - 0,50	kg/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Nadogradnja slojeva	1. Priprema podloge 2. Grundiranje sredstvom StoCryl BF 200 3. Grebani sloj StoCryl BF 200 i kvarcni pijesak 4. Pokrivni premaz pomoću StoCryl BF 200
----------------------------	---

Aplikacija

spreman za obradu

StoCryl BF 200 može se obraditi valjkom ili mazanjem.

1. Pripremanje podloge

2. Temeljni premaz

StoCryl BF 200 nanosite razrijeđen vodom do 5 %.

potrošnja: StoCryl BF 200: oko 0,45 - 0,50 kg/m²

3. Grebani sloj kao izjednačenje dubine hrapavosti

Pomiješajte StoCryl BF 200 s 0,3 tež. udjela kvarcnog pijeska StoQuarz 0,1 - 0,5 mm. Nanesite proizvod kao izjednačenje dubine hrapavosti zidarskom žlicom, gladilicom ili lopaticom za ispunjavanje, oštro preko hrapave podloge (ne rabite ga kao izravan premaz - opasnost od stvaranja pukotina).

4. Pokrivni premaz: sredstvom StoCryl BF 200, nanosite bez razrjeđivanja.

potrošnja: StoCryl BF 200: oko 0,45 - 0,50 kg/m²

Tehnički list

StoCryl BF 200

Napomena:

StoCryl BF 200 upotrebljavajte samo pod suhim vremenskim uvjetima i na temperaturama od +8 °C do +30°C. Ne upotrebljavajte na jakom, izravnom sunčevu zračenju.

Preporuka:

Vani: zaštitni sloj pomoću StoPur DL 520 Unutra: zaštitni sloj pomoću StoPur WV transparent

StoPur WV transparent ne smije se rabiti za vanjski zaštitni sloj niti na površinama po kojima se kreću vozila.

Zamiješani materijal nanosite križno, kratkodlakim valjkom.

potrošnja: StoPur DL 520: oko 0,1 - 0,2 kg/m²

potrošnja: StoPur WV transparent: oko 0,10 - 0,15 kg/m²

Pridržavajte se ostalih napomena u odgovarajućem tehničkom listu.

Vrijeme čekanja između slojeva:

StoCryl BF 200 sa StoCryl BF 200 nakon 12 sati.

StoCryl BF 200 sa StoPur WV transparent nakon 24 sata.

StoCryl BF 200 sa StoPur DL 520 nakon 36 sati.

Čišćenje alata

Sve radne uređaje valja očistiti vodom odmah nakon uporabe.
Uporaba sredstva za pranje uobičajenoga u kućanstvu olakšava čišćenje.
Tijekom stanki u radu kistove i valjke valja umočiti u boju.

**Napomene, preporuke,
posebno, ostalo**

Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje

Ton boje toniranje po sustavu StoColor, paleta boja RAL

Ambalaža Kanta

Broj artikla**Oznaka****Pakiranje**

03677-002

StoCryl BF 200 getönt

16 kg kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.

Trajanje skladištenja U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Tehnički list

StoCryl BF 200

Označavanje

Proizvodna skupina

Boja za pod

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555