


Tehnički list

StoCryl BF 750

Zaštitni sloj, jednokomponentan, proziran, niske razine emisija



Karakteristika

Primjena

- unutra
- izloženo vremenskim utjecajima
- kao proziran zaštitni sloj na StoCryl BF 700 i StoCryl BF 700 Metallic
- za površine prikladne za hodanje s malim do srednjim mehaničkim opterećenjem
- za društvene prostorije
- za podrumne i prostore za hobi
- za stube
- za prodajne i izložbene prostore

Svojstva

- niske razine emisija, ispunjava zahtjeve AgBB za emisije HOS-a
- PU hibrid
- jednokomponentan
- zaštitni sloj spreman za obradu
- dobra mehanička i kemijska otpornost
- otporno na struganje
- dobro se čisti
- otporan na vremenske utjecaje

Optika

- srednji sjaj, razred G2 u skladu s EN 1062-1

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,05 g/cm ³	
Obujam krutog tijela	DIN 53217	35 %(V)	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

- Općenito:
- Suh, nosiv
 - Bez tvari koje razdvajaju, karakterističnih ili stranih tvari

Tehnički list

StoCryl BF 750

Postojeći premazi i druge podloge:
- Podnošljivost: karakteristika rešetkastog reza ≤ 1 u skladu s ISO 2409

Pripreme	Novi premaz (AY): - Nema
	Postojeći premazi (AY): 1. Izbrusite premaz. 2. Očistite podlogu.

Uporaba

Temperatura pri uporabi	Temperatura pri obradi: minimalna temperatura: +8 °C najviša temperatura: +30 °C
--------------------------------	--

Priprema materijala	Materijal miješajte sve dok ne postane homogen.
----------------------------	---

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	kao zaštitni sloj	0,1	l/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Nadogradnja slojeva	<ol style="list-style-type: none">1. Pripremite podlogu.2. Grundiranje:<ol style="list-style-type: none">2a. U unutarnjim prostorima grundirajte: StoCryl BF 7002b. U vanjskim prostorima grundirajte: StoCryl GL s StoFluid AF3. Premazivanje:<ol style="list-style-type: none">3a. Premažite u unutarnjim prostorima: StoCryl BF 700 ili StoCryl BF 700 Metallic3b. Premažite u vanjskim prostorima: StoCryl BF 700 s StoBallotini4. Brtvljenje: StoCryl BF 750
----------------------------	--

Aplikacija	Materijal se može obraditi valjkom ili mazanjem
	<ol style="list-style-type: none">1. Pripremite podlogu.2. temeljni premaz:<ol style="list-style-type: none">2a. U unutarnjim prostorima grundirajte:<ul style="list-style-type: none">- StoCryl BF 700- Razrijedite proizvod s oko 5 – 10 % vode.- potrošnja: oko 150 – 160 ml/m²2b. U vanjskim prostorima grundirajte:<ul style="list-style-type: none">- StoCryl GL s StoFluid AF

Tehnički list

StoCryl BF 750

- Razrijedite proizvod do jednog volumnog dijela s StoFluid AF.
- Razrjeđivanje i potrošnja ovise o sposobnosti upijanja podloge.
- Napomena: Temeljni premaz ne smije ostati sjajan.

3. Premaz:

3a. Premažite u unutarnjim prostorima:

- StoCryl BF 700 ili StoCryl BF 700 Metallic
- Opcionalno umiješati: 10 % Sto Ballotini Ø 180-300 µm
- Opcija posipanja: StoChips 1 mm: oko 30 g/m²
- Potrošnja: oko 150 – 160 ml/m²

3b. Premažite u vanjskim prostorima:

- StoCryl BF 700
- Umiješajte: 10 % Sto Ballotini Ø 180-300 µm
- Potrošnja: oko 150 – 160 ml/m²

4. Završni premaz:

- StoCryl BF 750

U unutarnjim prostorima:

- opcionalno
- Ako koristite Sto Ballotini ili StoChips, zapečatite površinu.
- Potrošnja: oko 100 ml/m²

U vanjskim prostorima:

- Zaštitite površinu pri upotrebi Sto Ballotini.
- Potrošnja: oko 100 ml/m²

Napomene:

- Ako je u vanjskom području potrebna protukliznost, upotrijebite strukturu StoCryl BF 700 s proizvodima Ballotini i BF 750.
- Nije za garaže, javne garaže ili podne površine sa stalnim opterećenjem, npr. viličarom.
- Nije otporan na migraciju omekšivača.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Moguća prerada:
pri +20 °C: nakon 8 h

Prikladno za hodanje:
pri +20 °C: nakon 8 h

Do neosjetljivosti na kišu i vlagu:
pri +20 °C: nakon 48 h

Potpuno mehanički opteretivo odnosno stvrdnuto:
pri +20 °C: nakon 7 dana

Tehnički list

StoCryl BF 750

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.
Mehanički uklonite stvrdnuti materijal.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

1. Pridržavajte se općih napomena za obradu:
 - vidi www.stocretec.de, proizvodi
 - vidi tehnički priručnik, priručnik
2. Pridržavajte se uputa za uporabu.

Čišćenje i njega!

Očistite površinu čistom vodom ili malom količinom sredstva za čišćenje s tenzidima. To ne utječe na mehaničku otpornost i tvrdoću površine proizvoda.
-Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili proizvode za njegu koji sadrže otapala.
- Nemojte provoditi redovito mokro čišćenje strojevima za čišćenje i nemojte koristiti nikakva uobičajena sredstva za čišćenje. Učestalom i koncentriranom uporabom tenzida, voska ili sredstava za generalno čišćenje za dubinsko čišćenje može nastati popuštanje tvrdoće površine, čime se znatno smanjuje stabilnost površine i ubrzava prljanje.

- Preporuka: Za područja koja redovito valja čistiti strojevima za čišćenje i kemijskim sredstvima za čišćenje preporučujemo uporabu dvokomponentnih zaštitnih slojeva.

- Nije prikladno za površine opterećene stajaćom vodom. Na slobodno izloženim površinama osigurajte dovoljan pad kako bi voda mogla kontrolirano otjecati. pad: najmanje 1,5 %

- Nije za garaže, javne garaže ili podne površine s neprestanim opterećenjem viličarima ili sličnim uređajima.

- Nemojte koristiti na površinama koje će kasnije biti podvrgnute intenzivnom opterećenju, npr. u kontaktu s mastima, omekšivačima, alkoholom ili drugim agresivnim tvarima.

- Nije otporno na migraciju omekšivača!

Dobavljanje

Ton boje prozirno

Ambalaža Kanta

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
00081-002	StoCryl BF 750	5 l kanta
00081-001	StoCryl BF 750	2,5 l kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja. Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.

Tehnički list

StoCryl BF 750

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. To se može vidjeti po broju šarže na ambalaži.

Objašnjenje broja šarže:

1. brojka = posljednja brojka godine, 2. + 3. brojka = kalendarski tjedan, primjer: 2450013223 - trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2022. godine
Vidi ambalažu proizvoda u originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Proizvodna skupina

Zaštitni sloj

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555