

Tehnički list

StoCryl CP

Temeljni premaz za mineralni samorazlijevajući mort



Karakteristika

Primjena

- unutra
- na podnim površinama
- za beton i armirani beton
- kao temeljni premaz ispod StoCrete VM 630 i StoCrete VM 640

Svojstva

- kao međupremaz pri višeslojnom nanošenju sa StoCrete VM 630 i StoCrete VM 640
- odlično prianjanje na podlozi

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Stopa vodopropusnosti w	sustav 4 / EN 13813:2002		NPD

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Cementni estrih u skladu s EN 13813 (DIN 18560) ili beton u skladu s DIN 1045-1 (CT-C35-F5 ili C 20/25)

Zahtjevi za podlogu:

Podloga mora biti nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.

Suho u skladu s definicijom Smjernice za sanaciju 2001-10.

Prosječna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,5 N/mm²
Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,0 N/mm²
Temperatura podloge viša od +8 °C i 3 K iznad točke rosišta.

Napomena:

StoCryl CP nije primjeren za eksterijere, područja izložena vremenskim utjecajima i opasnosti od stražnjeg promočivanja, npr. građevni dijelovi bez brtvljenja, koji su

Tehnički list

StoCryl CP

u dodiru sa zemljom.

Pripreme

Podloga se treba pripremiti mehaničkim postupcima, primjerice kuglastim zračilom, glodalicom i naknadnom obradom kuglastim zračilom ili zračilom s fiksim sredstvima zračenja.
Ne preporučujemo brušenje podloge.

Svakako pazite jesu li dovoljno otvorene pore i šupljine na podlozi kako bi ih grundirajuća disperzija potpuno smočila.

Preporučujemo da na jako upijajućim podlogama večer prije grundiranja i premazivanja pripremno navlažite površinu koju želite obraditi.

Prije ugradnje StoCrete VM 640 pragove vrata, žlijebove i odvode valja zabrtviti samoljepljivim pjenastim vrpčama.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura pri obradi: +8 °C
najviša temperatura pri obradi: +25 °C
najveća dopuštena relativna vlažnost zraka: 75 %

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

kao temeljni premaz, ovisno o podlozi

0,15 - 0,30 l/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

Mineralni premaz za komercijalnu primjenu

1. Pripremanje podloge
2. Grundiranje sa StoCryl CP
3. Po potrebi izjednačujući sloj StoCrete VM 630
4. Grundiranje sa StoCryl CP
5. Premaz pomoću StoCrete VM 640

Aplikacija

Mineralni premaz za komercijalnu primjenu

1. Temeljni premaz

Za normalno upijajuće podloge razrijedite 1 tež. udio StoCryl CP pomoću 3 tež. udjela vode.

Veće neravnine poda i dubine hrapavosti mogu se prije polaganja StoCrete VM 640 izravnati proizvodom StoCrete VM 630.
Pojednosti potražite u tehničkom listu StoCrete VM 630.

Tehnički list

StoCryl CP

Jako upijajuće, suhe podloge pripremno navlažite večer prije premazivanja. Za bolje prodiranje u pore pri prvom radnom koraku temeljni premaz metlom (npr. uličnom metlom) metite preko poda naplavljivanjem dok se podloga dovoljno ravnomjerno ne namoči i prestane upijati.

Svakako izbjegavajte nastajanje lokvi.

Napomena:

Ovisno o sposobnosti upijanja podloge možda ćete morati više puta grundirati. Morate postići zatvaranje pora.

Vrijeme čekanja između dvaju radnih koraka iznosi 2 do 12 sati (pri otprilike +20 °C).

Temeljni premaz promijenit će izgled iz mliječno mutnog u proziran.

Temeljito obradite valjkom da biste uklonili ostatke materijala iz udubljenja.

Ako ne grundirate pažljivo, postoji opasnost od zračnih pora i zračnih čepova u samorazlijevajućem mortu.

Potrošnja: oko 0,15 - 0,3 kg/m² po radnom koraku

Nakon otprilike 30 - 50 minuta StoCryl CP promijenit će boju iz mliječno mutne u prozirnu (+20 °C).

Nakon otprilike 1 - 24 h slijedi obrada pomoću StoCrete VM 630 ili StoCrete VM 640.

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom, vezani materijal može se ukloniti samo strojno.
-----------------------	---

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika. Pridržavajte se uputa za uporabu proizvoda StoCrete VM! (Kupnja preko Tehničkog info-centra StoCretec ili na adresi www.stocretec.de)
---	--

Dobavljanje

Ambalaža	Vrećica
-----------------	---------

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
04343-005	StoCryl CP	20 l Kanistar

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza. Izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.
----------------------------	--

Trajanje skladištenja	U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
------------------------------	--

Tehnički list

StoCryl CP

Stručna mišljenja / dopuštenja

Rev.-Nr. 110518

Uputa za izvođenje StoCrete VM

Označavanje

Proizvodna skupina

Temeljni premaz

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555