


Tehnički list

StoCryl EH 100

Temeljni premaz EP Hybrid



Karakteristika

- Primjena**
- vani i unutra
 - na podnim površinama
 - za beton i cementni premaz
 - kao temeljni premaz ispod StoCrete EH 200

- Svojstva**
- jednokomponentan
 - spreman za obradu
 - odlično prianjanje na podlozi
 - brzo sušenje
 - prikladno za vlažne podloge i podloge s djelovanjem vlage na stražnjoj strani
 - odlično vlaženje podloge

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

- Zahtjevi**
- Cementni estrih u skladu s EN 13813 (DIN 18560) ili beton u skladu s DIN 1045-1 (CT-C35-F5 ili C 20/25)
- Zahtjevi za podlogu:
- Podloga mora biti nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.
- Suho ili vlažno u skladu s definicijom Smjernice za sanaciju 2001-10.
- Prosječna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,5 N/mm²
Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,0 N/mm²

Tehnički list

StoCryl EH 100

Temperatura podloge viša od +8 °C i 3 K iznad točke rosišta.

Priprema

Podloga se treba pripremiti mehaničkim postupcima, primjerice kuglastim zračilom, glodalicom i naknadnom obradom kuglastim zračilom ili zračilom s fiksim sredstvima zračenja.

Ne preporučujemo brušenje podloge.

Svakako pazite jesu li dovoljno otvorene pore i šupljine na podlozi kako bi ih grundirajuća disperzija potpuno smočila.

Preporučujemo da na jako upijajućim podlogama večer prije grundiranja i premazivanja pripremno navlažite površinu koju želite obraditi.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura pri obradi: +8 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C
najveća dopuštena relativna vlažnost zraka: 85 %

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

kao temeljni premaz, ovisno o podlozi

0,10 - 0,20 kg/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

brzi industrijski premaz na suhim podlogama i/ili podlogama s djelovanjem vlage na stražnjoj strani

1. Pripremanje podloge
2. Grundiranje sa StoCryl EH 100
3. Međupremaz sa StoCrete EH 200
4. Pokrivni premaz sa StoPox BB OS, StoPox KU 601, StoPox WL 100/200, StoPox MS 200 i ostalim sustavima premaza StoCretec.

Aplikacija

brzi industrijski premaz na suhim podlogama i/ili podlogama s djelovanjem vlage na stražnjoj strani

1. Pripremanje podloge
2. Grundiranje sa StoCryl EH 100
StoCryl EH 100 nerazrijeđen izlijte na prethodno obrađenu podlogu, raspodijelite gumenim klizačem pa zatim obradite najlonskim valjkom.

Tehnički list

StoCryl EH 100

Svakako izbjegavajte nastajanje lokvi.

Kod jako upijajućih i/ili vrlo poroznih podloga preporučuje se grundiranje dvaput.

Naknada obrada proizvodom StoCrete EH 200 provodi se nakon što se boja proizvoda StoCryl EH 100 iz mutno mliječne promijenila u prozirno plavkastu. To se u pravilu događa nakon 30 do 90 minuta. Za to obratite pažnju na tehnički list StoCrete EH 200.

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
-----------------------	-------------------------------------

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Prije uporabe dobro protresite! Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.
---	---

Dobavljanje

Ambalaža	Kanistar
-----------------	----------

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
01144-002	StoCryl EH 100	5 kg Kanistar

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza. Izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.
----------------------------	--

Trajanje skladištenja	U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
------------------------------	--

Označavanje

Proizvodna skupina	Temeljni premaz
---------------------------	-----------------

Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
------------------	--

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje. Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Tehnički list

StoCryl EH 100

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Podružnica za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555