


Tehnički list

StoCryl GL

Temeljni premaz za podnu boju



Karakteristika

Primjena	• izloženo vremenskim utjecajima • za podloge vezane cementom poput betona ili estriha
Svojstva	• odlično prianjanje na podlozi • dobra prodornost • jednostavna obrada
Optika	• transparent

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811-2	0,8 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi	Zahtjevi za podlogu: Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti. Suho u skladu s definicijom smjernice za sanaciju 2001-10, no ovisno o kvaliteti betona. Količina vlage smije iznositi maks. 4 CM% kod betona kvalitete do C30/37 i maks. 3 CM% kod betona C35/45, mjereno uređajem CM. Temperatura podloge viša od +8 °C i 3 K iznad točke rosišta. Prosječna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,5 N/mm² Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,0 N/mm²
Pripreme	Podloga se treba pripremiti mehaničkim postupcima, primjerice kuglastim zračilom, glodalicom i naknadnom obradom kuglastim zračilom ili zračilom s fiksim sredstvima zračenja.

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura pri obradi: +5 °C
-------------------------	---------------------------------------

Tehnički list

StoCryl GL

najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Priprema materijala	Proizvod je spreman za obradu		
Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	kao temeljni premaz, ovisno o podlozi	0,2	l/m ²
	Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		
Nadogradnja slojeva	Vanjsko područje: podne površine - beton, cementni estrih 1. Priprema podloge 2. Temeljni premaz StoCryl GL razrijeđen sa StoFluid AF do najviše 1:1. 3. Premaz sredstvom StoCryl BF 700 u 1 - 2 sloja		
Aplikacija	promiješajte prije obrade, spreman za obradu Vanjsko područje: podne površine - beton, cementni estrih 1. Pripremanje podloge 2. Temeljni premaz StoCryl GL StoCryl GL, razrijeđen najviše 1 volumnim udjelom StoFluid AF. Razrjeđivanje i potrošnja ovise o sposobnosti upijanja površine. Temeljni premaz ne smije ostati sjajan. potrošnja StoCryl GL: oko 0,2 kg/m ² vrijeme čekanja do nanošenja StoCryl BF 700: - pri +10 °C za 3 dana - pri +20°C za 2 dana - pri +30°C za 1 dan 3. Premaz StoCryl BF 700 nanosite nerazrijeđen u 2 sloja. potrošnja StoCryl BF 700: oko 150 - 160 ml/m ² po sloju		
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite proizvodom StoFluid AF.		
Napomene, preporuke,	Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu		

Tehnički list

StoCryl GL

posebno, ostalo aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje

Ambalaža Vrećica

Broj artikla

Oznaka

Pakiranje

01533-001

StoCryl GL

10 l Kanistar

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhomi i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.

Trajanje skladištenja U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Proizvodna skupina Temeljni premaz

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555