


Tehnički list

StoCryl GQ

Temeljni premaz punjen kvarcom



Karakteristika

Primjena	<ul style="list-style-type: none">• kao temeljni premaz na betonu i postojećim premazima
Svojstva	<ul style="list-style-type: none">• vodeno• punjeno kvarcom za posebnu sposobnost prijanjanja• odlično vezanje na postojeće premaze
Posebnosti/napomene	<ul style="list-style-type: none">• nije za površine po kojima se hoda ili vozi

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,20 g/cm ³	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	<p>Zahtjevi za podlogu:</p> <p>Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.</p> <p>Beton: Suho u skladu s definicijom smjernice za sanaciju 2001-10, no ovisno o kvaliteti betona. Količina vlage smije iznositi maks. 4 CM% kod betona kvalitete do C30/37 i maks. 3 CM% kod betona C35/45, mjereno uređajem CM.</p> <p>Postojeći premazi: Podnošljivost u skladu s ISO 2409: karakteristika rešetkastog reza < 1</p>
Pripreme	<p>Beton: Podlogu valja pripremiti prikladnim mehaničkim postupcima, npr. čvrstim abrazivnim sredstvima ili visokotlačnim vodenim mlazom (> 800 bar). Pore i šupljine valja dovoljno otvoriti.</p> <p>Postojeći premazi: Čišćenje: primjerice visokotlačnim čistačem</p>

Tehnički list

StoCryl GQ

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura pri obradi: +8 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Priprema materijala Materijal miješajte sve dok ne postane homogen.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	kao temeljni premaz	0,2 - 0,3 kg/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

1. Pripremanje podloge
2. Grundiranje sredstvom StoCryl GQ
3. Opcija: međupremaz (npr. StoCryl ZB)
4. Premaz (npr. proizvodom StoCryl V 100 ili StoCryl RB)

Aplikacija

1. Priprema podloge
2. Temeljni premaz StoCryl GQ nanosite na prethodno obrađenu podlogu mazanjem ili valjanjem.

potrošnja StoCryl GQ: otprilike 0,2 - 0,3 kg/m² po sloju
3. Opcijski nanosite međupremaz, npr. StoCryl ZB.

potrošnja StoCryl ZB: otprilike 0,9 - 1,1 kg/m²
4. Površinu premažite proizvodom StoCryl V 100 ili StoCryl RB u skladu s podacima u odgovarajućem tehničkom listu.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade Vrijeme sušenja i čekanja:
Do nanošenja sljedećeg sloja:

pri +20 °C: nakon 8 h

Čišćenje alata Nakon uporabe odmah očistite vodom, vezani materijal može se ukloniti samo strojno.

Napomene, preporuke, Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu

Tehnički list

StoCryl GQ

posebno, ostalo aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Ambalaža Kanta

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
00859-001	StoCryl GQ	20 kg kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.

Trajanje skladištenja U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Proizvodna skupina Temeljni premaz

Sigurnost Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555