

Tehnički list

StoCryl GW 200

Temeljni premaz za učvršćivanje



Karakteristika

Primjena	• kao temeljni premaz za postojeće stare premaze, posebice za premaze koji krediraju • za naknadnu obradu pomoću sustava za zaštitu površina na betonskim nosivim elementima (beton i armirani beton)
Svojstva	• odlično vezanje za podlogu i kasnije međupremaze i završne premaze • odlično vezanje za nosive stare premaze • odlična svojstva pri obradi • vodeno
Optika	• transparent
Posebosti/napomene	• nije za površine po kojima se hoda ili vozi

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi	Zahtjevi za podlogu: Beton: Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti. Suho u skladu s definicijom smjernice za sanaciju 2001-10, no ovisno o kvaliteti betona. Količina vlage smije iznositi maks. 4 CM% kod betona kvalitete do C30/37 i maks. 3 CM% kod betona C35/45, mjereno uređajem CM. Stari premazi: Čvrst i nosiv
----------	---

Tehnički list

StoCryl GW 200

Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.

Priprema	Podlogu valja pripremiti prikladnim mehaničkim postupcima, npr. čvrstim abrazivnim sredstvima ili visokotlačnim vodenim mlazom (> 800 bar). Pore i šupljine valja dovoljno otvoriti.
-----------------	--

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura pri obradi: +8 °C najviša temperatura pri obradi: +30 °C
--------------------------------	---

Priprema materijala	Proizvod je spreman za obradu
----------------------------	-------------------------------

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	kao temeljni premaz	0,2	l/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Nadogradnja slojeva	1. Pripremanje podloge 2. Grundiranje sredstvom StoCryl GW 200. 3. Premaz pomoću npr. StoCryl V 100 / StoCryl V 200 / StoCryl EF
----------------------------	--

Aplikacija	1. Pripremanje podloge 2. Temeljni premaz StoCryl GW 200 nanosi se na pripremljenu podlogu valjkom, mazanjem ili prskanjem. potrošnja otprilike 0,18 - 0,2 l/m ² 3. Premaz Premaz pomoću npr. StoCryl V 100/ StoCryl V 200 / StoCryl EF nanosi se u skladu s tehničkim listovima. Mogućnost prerade: pri +20 °C i 65 % za 12 sati
-------------------	---

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom, vezani materijal može se ukloniti samo strojno.
-----------------------	---

Napomene, preporuke,	Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu
-----------------------------	--

Tehnički list

StoCryl GW 200

posebno, ostalo aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje

Ambalaža Vrećica

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
00879-002	StoCryl GW 200	20 l Kanistar

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.

Trajanje skladištenja U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Proizvodna skupina Temeljni premaz

Sigurnost Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555