


Tehnički list

StoCryl HP 150

Impregnacija, za hidrofobiranje



Karakteristika

Primjena

- kao hidrofobna impregnacija za zaštitu betonskih nosivih elemenata s velikom gustoćom površine te posebnih podloga poput klinkera, pranog betona, mineralnih spojnica i zidova

Svojstva

- smanjuje prodiranje vode i štetnih tvari topljivih u vodi
- regulira sadržaj vlage
- povećava električni otpor
- dobra prodornost
- sadrži otapala

Optika

- transparent

Posebnosti/napomene

- za podloge poput klinkera potrebno je izvesti probne površine
- nije za površine po kojima se hoda ili vozi

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811-2	0,8 g/cm ³	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Zahtjevi za podlogu:

Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.

Suho u skladu s definicijom smjernice za sanaciju 2001-10, no ovisno o kvaliteti betona. Količina vlage smije iznositi maks. 4 CM% kod betona kvalitete do C30/37 i maks. 3 CM% kod betona C35/45, mjereno uređajem CM.

Pripreme

Ako se podloga treba pripremiti, preporučujemo čišćenje uz pomoć četke ili visokotlačnim mlazom.

Pritom valja uzeti u obzir da je kod čišćenja visokotlačnim mlazom potrebno osigurati dovoljno vrijeme sušenja betona (otprilike 2 dana).

Tehnički list

StoCryl HP 150

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura pri obradi: +8 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Omjer miješanja obrađuje se izravno iz ambalaže

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	kao hidrofobirajuća impregnacija	0,2	l/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

1. Pripremanje podloge
2. Sredstvo za hidrofobiranje StoCryl HP 150, nerazrijeđeno ili razrijeđeno
Ako nanosite dvostruko, morate raditi mokro u mokro.

Aplikacija

1. Priprema podloge
 2. Hidrofobiranje
Sredstvo za hidrofobiranje StoCryl HP 150 nanosite nakon što ga dobro promiješate.
Nanosite se jedanput ili dvaput ovisno o sposobnosti upijanja podloge.
Potrošnja: oko 0,2 ili 0,25 l/m² po radnom koraku
- Ako StoCryl HP 150 upotrebljavate ručno, nanosite ga pokrivnom četkom ili uređajem za prskanje (npr. prskalicom za drveće).
- Napomena:
StoCryl HP 150 ne smije se prerađivati premazima.

Čišćenje alata Nakon uporabe odmah očistite proizvodom StoFluid AF.

Dobavljanje

Ambalaža Vrećica

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
01731-006	StoCryl HP 150	10 l Kanistar

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Tehnički list

StoCryl HP 150

Označavanje

Proizvodna skupina Impregnacija za hidrofobiranje

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list.
Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.
Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555