


Tehnički list

StoCryl NB

Sredstvo za dodatno obrađivanje



Karakteristika

Primjena

- kao zaštita od isparavanja za beton i sustav PCC
- kao zaštita od isušivanja
- za izbjegavanje pukotina uslijed skupljanja

Svojstva

- polimerna disperzija na bazi akrilata
- dobar koeficijent blokiranja
- nema otjecanja na okomitim površinama
- može se prerađivati premazima StoCretec na akrilatnoj osnovi

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Svježa površina od betona ili cementnog morta nakon stlačivanja i trljanja mora još biti mat vlažna.

Pri naknadnoj kemijskoj obradi više nije moguće naknadno navlaživanje stvrdnutog betona ili cementnog morta.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura pri obradi: +5 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Aplikacija

StoCryl NB bez razrjeđivanja nanosite prskanjem ili raspršivanjem.

Pri obradi valja uzeti u obzir da je površina potpuno navlažena. Kako bi se osiguralo blokadno djelovanje, može se nanijeti drugi nanos kada započne formiranje filma prvog sloja.

Važno:

Tehnički list

StoCryl NB

Prskanje svježe površine od betona ili cementnog morta valja obaviti kad počne hidratacijski usis, tj. kada površina postane mat, ali nijansa boje još nije posvijetlila.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

vrijeme obrade:
Pri +20°C: otprilike 24 sata s premazima StoCretec na akrilatnoj osnovi.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom, vezani materijal može se ukloniti samo strojno.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Površine koje još jedanput želite preraditi cementnim mortom (i PCC ili SPCC), obično se moraju naknadno obraditi.

Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje**Ambalaža**

Vrećica

Broj artikla**Oznaka****Pakiranje**

00886-003

StoCryl NB

20 l Kanistar

Skladištenje**Uvjeti skladištenja**

Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.

Trajanje skladištenja

U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje**Proizvodna skupina**

Sredstvo za dodatno obrađivanje

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon

Tehnički list

StoCryl NB

odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555