


Tehnički list

StoCryl SP

Glet masa na osnovi akrilata



Karakteristika

- Primjena**
- kao masa za ispunjavanje na betonskim nosivim elementima (betonu i armiranom betonu) za ravnanje neravnina i ispunjavanje šupljina
 - kao međupremaz na nosivim starim premazima koji ne krediraju

- Svojstva**
- odlično prianjanje na podlozi
 - odlična stabilnost
 - odlična obrada
 - moguća brza prerada
 - vodeno

- Posebnosti/napomene**
- nije za horizontalne površine
 - nije za površine po kojima se hoda i vozi

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Vlačna čvrstoća pri prianjanju za beton	EN 1542	≥ 0,3 N/mm ²	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Zahtjevi za podlogu:
Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.
- Suho u skladu s definicijom smjernice za sanaciju 2001-10, no ovisno o kvaliteti betona. Količina vlage smije iznositi maks. 4 CM% kod betona kvalitete do C30/37 i maks. 3 CM% kod betona C35/45, mjereno uređajem CM.

- Pripreme**
- Podlogu valja pripremiti prikladnim mehaničkim postupcima, npr. čvrstim abrazivnim sredstvima ili visokotlačnim vodenim mlazom (> 800 bar). Pore i šupljine valja dovoljno otvoriti.

Tehnički list

StoCryl SP

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura pri obradi: +8 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Priprema materijala Proizvod je spreman za obradu. Prije nanošenja temeljito promiješajte.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po mm debljine sloja	2,0	kg/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

1. Pripremanje podloge
2. Grundiranje sredstvom StoCryl GW 200 ili StoCryl GQ
3. Sloj za izjednačavanje sredstvom StoCryl SP
4. Zaštitni sloj / premaz sredstvom StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB ili StoCryl Z 110

Aplikacija

Proizvod se ručno obrađuje zidarskom žlicom, gladilicom ili zidarskom lopaticom.

1. Pripremanje podloge

2. Temeljni premaz
Grundiranje se obavlja sredstvom StoCryl GW 200 ili StoCryl GQ.

Pojedinosti o grundiranju potražite u pregledu Temeljni premazi / obrada zidarskom lopaticom i dotičnom tehničkom listu.

3. Sloj mase za ispunjavanje:
StoCryl SP nanosite na pripremljenu i grundiranu podlogu.
Plošna debljina sloja: najviše 1 mm

Potrošnja StoCryl SP: oko 2,0 kg/m² pri debljini sloja od najviše 1 mm

Prerada:
pri +8 °C za oko 24 sata
pri +20°C za oko 12 sati
pri +30°C za oko 8 sati

4. Zaštitni sloj / premaz
Zaštitni sloj / premaz izvodi se sredstvom StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB ili StoCryl Z 110.

Pojedinosti o zaštitnom sloju / premazu potražite u dotičnom tehničkom listu.

Tehnički list

StoCryl SP

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom, vezani materijal može se ukloniti samo strojno.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje**Ton boje**

bijela

Ambalaža

Kanta

Broj artikla

00898-006

Oznaka

StoCryl SP

Pakiranje

25 kg kanta

Skladištenje**Uvjeti skladištenja**

Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.

Trajanje skladištenja

U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje**Proizvodna skupina**

Masa za ispunjavanje

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoCryl SP

Telefon: +385 1 3499 555