

Tehnički list

StoCryl Z 110

Međupremaz, strukturira



Karakteristika

Primjena	• kao strukturni premaz na betonskim konstrukcijama (beton i armirani beton) za izravnavanje manjih neravnina • za preradu nosivih postojećih premaza
Svojstva	• vrlo dobro prianjanje na podlogu • pogodan za strukturiranje • propušta vodenu paru • odlična svojstva pri obradi
Posebnosti/napomene	• proizvod je u skladu s normom EN 1504-2 • nije za površine po kojima se hoda ili vozi • prikladno i kao završni premaz

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,5 - 1,7 g/cm ³	
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	
Sjaj	EN 1062-1	G3 - Bez sjaja	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Zahtjevi za podlogu: Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti. Suho u skladu s definicijom smjernice za sanaciju 2001-10, no ovisno o kvaliteti betona. Količina vlage smije iznositi maks. 4 CM% kod betona kvalitete do C30/37 i maks. 3 CM% kod betona C35/45, mjereno uređajem CM.
Pripreme	Podlogu valja pripremiti prikladnim mehaničkim postupcima, npr. čvrstim abrazivnim sredstvima ili visokotlačnim vodenim mlazom (> 800 bar). Pore i šupljine valja dovoljno otvoriti.

Tehnički list

StoCryl Z 110

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura pri obradi: +8 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Priprema materijala Proizvod je spreman za obradu. Prije nanošenja temeljito promiješajte.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	kao međupremaz	0,3 - 0,4	kg/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

1. Pripremanje podloge
2. Grundiranje sredstvom StoCryl GW 200 ili StoCryl GQ
3. Premaz sredstvom StoCryl Z 110.

Aplikacija strojno
Ručno mazanjem i valjkom, strojno postupkom prskanja bezzračnom prskalicom ili uređajem Inomat XXL

1. Pripremanje podloge

2. Temeljni premaz
Grundiranje se vrši uz pomoć npr. StoCryl GW 200 ili StoCryl GQ.

Pojedinosti o grundiranju potražite u pregledu Temeljni premazi / obrada zidarskom lopaticom i dotičnom tehničkom listu.

3. Premaz
StoCryl Z 110 nanosi se na pripremljenu i grundiranu podlogu.

Potrošnja StoCryl Z 110: 0,3-0,4 kg/m² po mm debljine sloja

Imajte na umu: u slučaju intenzivnih boja može se promijeniti viskoznost materijala. U takvim će slučajevima možda biti potreban drugi radni korak.

Vrijeme čekanja do postizanja otpornosti za kišu i vlagu:
pri +8 °C: za otprilike 24 sata
pri +20°C: za otprilike 12 sati
pri +30°C: za otprilike 8 sati

Čišćenje alata Nakon uporabe odmah očistite vodom, vezani materijal može se ukloniti samo strojno.

Tehnički list

StoCryl Z 110

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Izjavu/izjave o svojstvima možete dobiti u tehničkom informacijskom centru StoCretec.
Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje

Ton boje bijela, toniranje po sustavu StoColor

Ambalaža Kanta

	Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
	01721-001	StoCryl Z 110 weiß	25 kg kanta
	01721-003	StoCryl Z 110 getönt	25 kg kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Proizvodna skupina Međupremaz

Sigurnost

Za daljnje informacije o rukovanju proizvodom, skladištenju i zbrinjavanju pogledajte EZ sigurnosno-tehnički list.
EZ sigurnosno-tehnički list dostupan je profesionalnom korisniku.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.
Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoCryl Z 110

Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555