

Tehnički list

StoDeco Rondell

Rondela od granulata Verolith za pokrivanje vijčanih pričvrsnica StoDeco



Karakteristika

Primjena	• za prekrivanje upušteno montiranih vijčanih pričvrsnica StoDeco Schraubdübel
Format	• LZ 10: Ø 20 mm, LZ 14: Ø 30 mm debljina 5 mm
Posebnosti/napomene	• reakcija na požar, u skladu s EN 13501-1, u definiranom području u skladu s izvještajem o klasifikaciji MPA Stuttgart 902 6199 000-06k • reakcija na požar na kompozitnom sustavu za toplinsku izolaciju, u skladu s EN 13501-1, u definiranom području prema izvješću o klasifikaciji MA 39 – VFA 2014-1649.01 (ETICS s izolacijskim materijalom od mineralne vune) i MA 39 – VFA 2014-1649.02 (ETICS s izolacijskim materijalom od EPS-a) • znak zaštite okoliša plavi anđeo „Blauer Engel“ u sklopu sustava za toplinsku izolaciju

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Reakcija na požar (klasa)	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Toplinska vodljivost	DIN 4108	0,16 W/(m*K)	
Postojanost na temperaturu		80 °C	
Gruba gustoća		550 kg/m ³	
Tlačna čvrstoća (28 dana)	EN 196-1	8,3 N/mm ²	
Modul elastičnosti	DIN 1048	1.800 N/mm ²	
Toplinska promjena duljine	VIAM 020	0,000011 1/K	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti ravna, nosiva, čista i suha.
Pripreme	Uklonite nepričvršćene ostatke premaza ili žbuke. Upijajuće podloge grundirajte na odgovarajući način. Prije postavljanja dijelova profila izgladite i izravnajte izljeve na

Tehnički list

StoDeco Rondell

podlozi. Pustite da se nove osnovne žbuke vežu najmanje 14 dana.

Ako se fasadni elementi StoDeco nanose na podlogu s organski vezanim temeljnim žbukama ili završnim žbukama, potreban je temeljni premaz StoPrep Contact s 20 % cementa.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura obrade i podloge: +5 °C

Potrošnja

Uporaba	Približna potrošnja
	1,00 kom./kom

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orijentaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.

Sastav prevlake

temeljni premaz:

1x Sto-Putzgrund ili StoColor S fein
(daje hrapavu površinsku strukturu sličnu pješčenjaku)

1x StoColor Dryonic[®], StoColor Maxicryl ili StoColor X-black (razrijeđeno s 10 % vode)
(daje glatku površinsku strukturu)

međupremaz:

1x StoColor Dryonic[®], StoColor Maxicryl ili StoColor X-black

završni premaz:

1x StoColor Dryonic[®], StoColor Maxicryl ili StoColor X-black

Rubovi koji se premazuju moraju se tvornički zaobliti ostatkom ili brusnim blokom.

Na polumjere šupljih tijela (poligone površine) prije premaza nanosite glatku masu Sto-Armierungsputz. Izbrusite element ovisno o željenoj kakvoći površine i po potrebi nanosite finu masu za izjednačavanje Stolit Milano.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Roba je osjetljiva na udarce, nemojte opterećivati.

Tehnički list

StoDeco Rondell

Označavanje

Proizvodna skupina	Fasadni element
--------------------	-----------------

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com