


Tehnički list

StoDivers EBQ

Ubrzivač za StoPur EB 200 i StoPur EB 400



Karakteristika

| | |
|-----------------|--|
| Primjena | <ul style="list-style-type: none"> • za brže stvrdnjavanje premaza za balkone StoPur EB 200 i StoPur EB 400 |
| Svojstva | <ul style="list-style-type: none"> • ubrzava stvrdnjavanje primjerice pri hladnim temperaturama $\geq +10\text{ }^{\circ}\text{C}$ |

Uporaba

| | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| Temperatura pri uporabi | najniža temperatura pri obradi: $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ najviša temperatura pri obradi: $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ | |
| Vrijeme uporabe | pri dodavanju 1 x 100 ml StoDivers EBQ / 15 kg StoPur EB 200: pri $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$: oko 30 minuta pri $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$: oko 15 minuta pri $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$: oko 10 minuta pri dodavanju 2 x 100 ml StoDivers EBQ / 15 kg StoPur EB 200: pri $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$: oko 20 minuta Pri $+23\text{ }^{\circ}\text{C}$: oko 10 minuta pri $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$: oko 5 minuta | |
| Priprema materijala | StoPur EB 200 komponentu A izmiješajte, a potom dodajte cijelu komponentu B. Temeljito promiješajte miješalicom male brzine (najviše 300 o/min.) sve dok ne dobijete homogenu masu bez pruga. Obvezno promiješajte i na stranama i dnu posude kako bi se stvrdnjivač jednoliko raspodijelio. Dodajte StoDivers EBQ. Ponovo miješajte oko 3 minute. Nakon miješanja proizvod pretočite u čistu posudu i još jednom pažljivo promiješajte. Proizvod nemojte obrađivati u ambalaži u kojoj je isporučen! | |
| Potrošnja | Vrsta primjene | Približna potrošnja |
| | po pakovini od 15 kg | 0,1 - 0,2 l |
| | po pakovini od 7 kg | 0,05 - 0,1 l |
| | Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu. | |

Tehnički list

StoDivers EBQ

Nadogradnja slojeva Vidi StoPur EB 200.

Aplikacija

Vidi StoPur EB 200.

Pazite na kratko vrijeme obrade.
Nakon miješanja odmah nanosite nazubljenim strugalom i odmah odzračite igličastim valjkom.

Ako još želite posipati čips, to obavite neposredno nakon odzračivanja.

pri +20 °C i uporabi 1 x 100 ml StoDivers EBQ:
potpuno suho: oko 2,5 sata; otporno na kišu: oko 6 sata; prikladno za hodanje: oko 10 sati; stvrdnuto za: oko 6 dana

pri +20 °C i uporabi 2 x 100 ml StoDivers EBQ:
potpuno suho: oko 2 sata; otporno na kišu: oko 4 sata; prikladno za hodanje: oko 6 sati; stvrdnuto: oko 3 dana

Čišćenje alata Nakon uporabe odmah očistite proizvodom StoDivers EV 100.

Dobavljanje

Ambalaža Vrećica

| Broj artikla | Oznaka | Pakiranje |
|--------------|-------------------------|----------------|
| 00502-003 | StoDivers EBQ (2x50 ml) | 1 piece Karton |

Označavanje

Sigurnost Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Tehnički list

StoDivers EBQ

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555