

Tehnički list

StoDivers P 110

Polimerna disperzija za podne premaze,
disipativna



Karakteristika

Primjena	• unutra • za inicijalnu njegu svih Sto elektrovodljivih podnih premaza
Svojstva	• kratko vrijeme sušenja • vodeno • distribucija naboja, disipacija
Optika	• transparent • srednji sjaj

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811-2	1,0 - 1,1 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi	Općenito: - Suh, stvrdnut - Čisto, bez mrlja
----------	--

Pripreme	1. Prije prvotne njege pripremno obradite nove i stare premaze. - Alat: Stroj s jednim diskom i zelenim jastučićem - sredstvo za čišćenje: StoDivers GR - Novi premazi: StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV
----------	---

Uporaba

Temperatura pri uporabi	temperatura podloge i zraka: minimalna temperatura: +8 °C najviša temperatura: +30 °C Temperatura pri obradi: minimalna temperatura: +8 °C
-------------------------	--

Tehnički list

StoDivers P 110

najviša temperatura: +30 °C

Relativna vlažnost zraka:
maksimalno 75 %

Vrijeme uporabe	vrijeme sušenja pri +20 °C oko 60 minuta		
Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po radnom danu	0,02 - 0,05	l/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			
Nadogradnja slojeva	1. Pripremite podlogu. 2. Nanošenje prvotne njege: StoDivers P 110		
Aplikacija	Napomene: - Tijekom uporabe proizvoda izbjegavajte izravno izlaganje sunčevu zračenju, visoke temperature i propuh. 1. Pripremite podlogu. - sredstvo za čišćenje: StoDivers GR - osnovno čišćenje u slučaju novih premaza s glatkom ili sjajnom površinom, npr. StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV - Osnovno čišćenje starih premaza. Prije toga uklonite stare premaze. - razrjeđivač i primjena proizvoda StoDivers GR: vidi tehnički list - Napomena: Ne morate pripremati podlogu novih premaza s mat površinom, npr. StoPox WB 110, StoPox WB 113 i StoPur WV 210. 2. Nanošenje prvotne njege: - StoDivers P 110 - Proizvod dobro protresite prije uporabe. - Izlijte proizvod na čist i stvrdnut pod. - Proizvod primijenite ravnomjerno i tankoslojno. širina linija: 1 – 1,5 m, Alati: vlažni mop za pranje podova - Linije se u mokrom stanju trebaju blago preklapati. - Pustite da se proizvod osuši 20-30 minuta. - Pri daljnjim radnim koracima: proizvod primijenite poprečno u odnosu na prethodni radni korak. Nanesite proizvod poprečno u odnosu na prethodni radni korak. - potrošnja: oko 0,02 – 0,05 l/m², ovisno o radnom koraku - Napomena: Ovisno o očekivanom opterećenju: Pridržavajte se vremena sušenja između radnih		

Tehnički list

StoDivers P 110

koraka.

Preporuka: Nanesite proizvod u najmanje dvama slojevima.

Pridržavajte se vremena sušenja između radnih koraka.

Ne hodajte po podu za vrijeme sušenja.

Preporuka:

- Poliranjem će se zaštitni film zgusnuti i biti otporniji na trošenje.

- Polirajte StoDivers P 110 nakon cca 12 sati. Alati: stroj za poliranje velike brzine, bijeli jastučić okretaji: 800 – 900 okr./min

Čišćenje poda:

- Tijekom tjednog čišćenja dodajte oko 5 % proizvoda StoDivers P 110 čistoj vodi.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Proizvod nije otporan na omekšivače.

1. Pridržavajte se općih napomena za obradu:

- vidi www.stocretec.de, proizvodi

- vidi tehnički priručnik, privitak

2. Pridržavajte se uputa za uporabu.

Dobavljanje

Ambalaža

Vrećica

Broj artikla

00507-003

Oznaka

StoDivers P 110

Pakiranje

5 l Kanistar

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. To se može vidjeti po broju šarže na ambalaži.

Objašnjenje broja šarže:

1. brojka = posljednja brojka godine, 2. + 3. brojka = kalendarski tjedan, primjer:

2450013223 - trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2022. godine

U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Proizvodna skupina

Prvotna njega

Sigurnost

Za daljnje informacije o rukovanju proizvodom, skladištenju i zbrinjavanju pogledajte EZ sigurnosno-tehnički list.

Tehnički list

StoDivers P 110

EZ sigurnosno-tehnički list dostupan je profesionalnom korisniku.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555