

Tehnički list

StoDivers ST

Sredstva za namještanje



Karakteristika

Primjena

- vani i unutra
- kao vlaknasto, kemijsko inertno punilo za proizvodnju izdržljivih mortova epoksida i poliuretana

Svojstva

- velika sposobnost zgušćivanja
- jednostavna obrada
- mala potrošnja

Podloga

Zahtjevi

Zahtjevi za podlogu, temperatura obrade te relativna vlaga zraka mogu se vidjeti u tehničkom listu s podacima za tiksotropni proizvod odnosno u općim uputama za obradu proizvoda reaktivne smole.

Uporaba

Aplikacija

dodatak ukupnoj mješavini

StoDivers ST dodajte u prethodno pripremljen i rastočen materijal te postupno miješajte sporom miješalicom dok se vlakna ne rasporede ravnomjerno. Nakupine vlakana (lopte/kugle) mogu se jednostavno smanjiti drobljenjem u ruci. Važno: ako se mortom za grundiranje ili smolu načini otporni mort ispod mješavine kvarcnog pijeska, preporučuje se miješanje kvarcnog pijeska zajedno sa StoDivers ST u odvojenoj posudi. Dodana količina StoDivers ST mora se prilagoditi lokalnim uvjetima i temperaturnim odnosima te iznosi otprilike 2 do 4 % tež. % (u odnosu na ukupnu mješavinu).

Dobavljanje

Ambalaža

vrećica (labavo) PE vrećica (pritisnut)

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
00557-002	StoDivers ST	10 kg vreća
00557-001	StoDivers ST	1 piece Vreća

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.

Trajanje skladištenja

U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Tehnički list

StoDivers ST

Označavanje

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555