


Tehnički list

StoEffect Vetro

Mješavina efekata od stakla



Karakteristika

Primjena	• izvana • unutra • za upuhivanje u svježe nanosene završne premaze • na različitim podlogama (debljina zrna: $K \geq 1,5$)
Svojstva	• poseban efekt površine • otporno na vremenske utjecaje • negorivo • ovisno o objektu može se nijansirati prema sustavu StoColor • jednostavna obrada • reciklirani granula od zrcalnog stakla
Format	• fina mješavina stakla s lomljenim rubovima
Optika	• reflektirajuće
Posebnosti/napomene	• Prije početka rada na etiketi provjerite proizvodne šarže. • Ako su brojevi šarže različiti, prethodno homogeno promiješajte šarže.

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		1,20 g/cm ³	
Reakcija na požar (klasa)	EN 13501-1	A1	Negorivo
Najveće zrno		1,3 mm	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi	Proizvod upušite u još mokar završni premaz.
-----------------	--

Tehnički list

StoEffect Vetro

Mogući završni premazi:

Fasadna žbuka:

- Stolit Effect, Stolit® K, StoSilco® K, Sto-Ispolit K, Sto-Silkolit K, StoSilco® blue, StoSil® K
- Od debljine zrna: $K \geq 1,5$

Fasadne boje:

- StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Maxicryl, StoColor Top, StoColor Solical
- Na dovoljno strukturiranoj podlozi, od debljine zrna: $K \geq 1,5$

Proizvod nemojte upotrebljavati na sljedećim premazima:

- Premazima s tehnologijom QuickSet Technology
- Premazi s tehnologijom Lotus-Effect® Technology
- Premazi s tehnologijom Dryonic® Technology

Napomena:

- Ostale premazi mogući su na upit.
- Za optimalno prijanjanje mješavinu efekata uvijek upušite u još sjajan, mokar završni premaz.

Pripreme

Pripreme prije početka rada:

1. Prije početka rada na etiketi provjerite proizvodne šarže. Kako bi se postigao ravnomjeran efekt na fasadi ili strani fasade, upotrebljavajte materijal iz jedne šarže.
2. Ako su brojevi šarže različiti, prethodno homogeno promiješajte šarže.
3. Izradite probnu površinu: kao uzorak i referenciju.
4. Veće površine fasade podijelite u pojedinačne segmente.
5. Detaljno isplanirajte postupak nanošenja premaza te pritom u obzir uzmite vremenske uvjete.
6. Pripremite sva radna sredstva.

Skela:

Skela smeta pri upuhivanju proizvoda i može uzrokovati vidljiva ocrtavanja na zidu.

1. Pazite na dovoljno velik razmak između skele i zida.
2. Preporuka: Upotrebljavajte uklonjivu konzolu skele.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka
minimalna temperatura: +5 °C
najviša temperatura: +30 °C

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

lagana obloga

0,1

kg/m²

preporučena/maksimalna obloga

0,3

kg/m²

Tehnički list

StoEffect Vetro

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

Alat: Sto-Trichterpistole
- mlaznica: otprilike 4,5 mm
- Kompresor: od 250 l/min
- Tlak zraka: otprilike 0,8 bar
- Širinu otvora mlaznice ograničite iglom mlaznice. U suprotnom će se igla mlaznice blokirati tijekom vremena.

Fasadna žbuka:

1. Fasadnu žbuku nanesite žlicom odozgo prema dolje i strukturirajte.
2. Proizvod upušite u mokru fasadnu žbuku s udaljenosti od 40 - 50 cm.
3. Proizvod laganim kružnim pokretima upušite u mokru fasadnu žbuku odozgo prema dolje pištoljem s lijevkom Sto-Trichterpistole.

Fasadna boja:

Napomena: Premazi male debljine sloja prebrzo stvaraju film, a čestice ne mogu prijanjati.

1. Premaz nanesite gusto i ravnomjerno valjkom ili uređajem za prskanje.
2. Proizvod upušite u mokri premaz s udaljenosti od 40 - 50 cm.
3. Proizvod laganim kružnim pokretima upušite u mokri premaz odozgo prema dolje.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Sušenje i stvrdnjavanje produljuju se u nepovoljnim vremenskim uvjetima:

1. Poduzmite prikladne mjere zaštite.
2. Na fasadnim površinama koje treba obraditi ili koje su svježe izrađene postavite zaštitu od atmosferilija.

U slučaju zagrijanih površina, toplog vjetra ili izravnog sunčeva zračenja sušenje se ubrzava:

- Završni premaz prerano stvori film.
- Mješavina efekata ne prijanja ili ne prijanja dovoljno na završni premaz.

Čišćenje alata

Spremnik lijevka ispraznite i osušite.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

UPOZORENJE!

- Staklo ima oštre bridove.
 - Posljedice: ozljede, ozljede očiju, materijalna šteta
1. U čitavom području rada i tijekom uporabe: nosite prikladne zaštitne naočale i filter čestica „P2“.
 2. Sto-Trichterpistole nikada nemojte usmjeravati prema osobama ili drugim živim bićima.
 3. Proizvod nemojte upotrebljavati u područjima u kojima postoji visoka frekvencija

Tehnički list

StoEffect Vetro

osoba, npr. hodnici, prolazi, javni putovi.

Intenzivno nijansirane ili tamne podloge:

1. Efektni materijal upušte samo u maloj količini, otprilike 100g/m².

Ako se upuše mnogo materijala, neka mjesta mogu djelovati svjetlije jer lom stakla reflektira lagano bjelkasto.

Dobavljanje

Ton boje

bjelkasto prozirno, reflektirajuće

Napomene:

- StoEffect Vetro je 100 % reciklirani proizvod od zrcalnog stakla.

- Mogu se pojaviti razlike između pojedinih šarži proizvoda.

Kako bi se postigao ravnomjeran efekt na fasadi ili strani fasade, upotrebljavajte materijal iz jedne šarže.

Ambalaža

Kanta

Količina punjenja: 20 kg

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhome.

Trajanje skladištenja

Zatvoreno: neograničeno dugo skladištenje

Označavanje

Proizvodna skupina

Mješavina efekata

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoEffect Vetro

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com