


Tehnički list

StoEuro Trend

Troslojna grubovlanknasta tapeta



Karakteristika

Primjena

- unutra
- za sve zidne i stropne površine u interijerima, koje se mogu tapecirati, npr. privatni stanovi, javne zgrade, građevine sa socijalnim stanovima i prilikom sanacije starih građevina

Svojstva

- troslojna zidna obloga u profesionalnoj kvaliteti
- čvrsto integrirane drvene strugotine koje daju strukturu
- visoka postojanost u mokrom stanju
- čist presjek dodirnih rubova
- visoki stupanj bjeline
- može se više puta premazati
- pretežno proizvedene od recikliranih materijala (znak zaštite okoliša Plavi anđeo)
- bez izbjeljivača koji sadrže klor, PVC, omekšivača
- propušta vodenu paru
- znak prikladnosti za alergičare

Format

- mali valjak srednji/grubi: 0,53 x 33,5 m
- veliki valjak srednji/grubi: 0,75 x 125 m

Optika

- strukture: srednja (32), krupna (52)

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripreme radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Normalno i jako upijajuće podloge:

Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

StoPrim Plex je spreman za obradu i može se razrjeđivati vodom do maks. 30 %.

Tehnički list

StoEuro Trend

Slabo upijajuće podloge:
Grundirajte proizvodom StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Neoštećeni dvokomponentni premazi, neželjezni metali, plastika:
Grundirajte sredstvom StoAqua EP Activ.

Površine zahvaćene plijesni:
Površine premažite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova peroksida i temeljito isperite čistom vodom. Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prijanjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i obrade: +10 °C
najviša temperatura podloge i obrade: +25 °C

Izdašnost mali valjak srednji/grubi: 17,75 m² po valjku
veliki valjak srednji/grubi: 93,75 m² po valjku

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
		1,00	m ² /m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

Temeljni premaz (ako je potreban):
Ovisno o vrsti i stanju podloge.

Ljepilo:
Ljepilo Metylan, npr. Metylan TG ili Metylan TG Power Granulat.
preporuka: na teškim podlogama i novim gipsanim žbukama koristite Metylan NP ili Metylan NP Power Granulat plus

Među- i završni sloj:
Odaberite međupremaze i završne premaze u skladu sa zahtjevima za npr. stupanj opterećenja ili stupanj sjaja.
Preporuka: koristite premaze iz Sto asortimana za interijere, npr. premaze bojom,

Tehnički list

StoEuro Trend

žbuke za interijere ili efektne premaze.
Struktura sustava grubovlknaste tapete s ljepilom Metylan Power Granulat i silikatnom bojom za interijere StoColor Sil In ispitana je glede štetnih tvari te je stoga posebno prikladna za vrlo osjetljive prostorije, npr. dječje i spavaće sobe.

Detaljne podatke, npr. vrijednosti potrošnje, možete pronaći u dotičnim tehničkim listovima.

Aplikacija

Ljepilo na zidnu oblogu, obrada strojem za tapeciranje

Odrežite tapetne vrpce tako da postoji višak od 5 - 10 cm.

Pripremite ljepilo, npr. Metylan TG Power Granulat ili Metylan NP Power Granulat plus prema uputama proizvođača.

Ljepilo StoColl Tap razrijedite s 10 % vode za obradu strojem za tapeciranje. Pri uporabi npr. stroja za tapeciranje tapo-fix količinu ljepila namjestite na „1“.

Nanesite ljepilo na glatku stražnju stranu tapete strojem za tapeciranje ili ručno. Složite pojedinačne staze u omjeru 2/3 prema 1/3, ali ih nemojte presavijati i položite bočne rubove jedan na drugi.

Pustite staze da omekšaju cca. 10 minuta. Nalijepite staze glatko, bez nabora i rub-na-rub na zid ili strop. Pritisnite staze na zid četkom za tapeciranje ili gumenim valjkom. Odrežite višak staza škarama ili ih otkinite zidarskom lopaticom.

Manje bore u pravilu će se izravnati do idućeg dana.
Veće džepove ljepila usišite špricom za ljepilo ili ih uklonite nabadanjem, istiskivanjem i tupkajućim brisanjem kako ne bi ostali mjehurići.

Uklonjivost:

Ako se kao ljepilo rabi Metylan TG Power Granulat, osigurana je mogućnost ponovnog uklanjanja. Ako se kao ljepilo rabi StoColl Tap ili Metylan NP Power Granulat, mogućnost ponovnog uklanjanja može biti ograničena.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Sušenje pri sobnoj temperaturi od cca. +18 °C.
Izbjegavajte propuh i nemojte koristiti grijanje ili puhala toplog zraka.

Visoka vlažnost zraka i/ili niska temperatura produljuju vrijeme sušenja.

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 12 sati.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke,

Napomena za sušenje:

Tehnički list

StoEuro Trend

posebno, ostalo

Gipsane mase za ispunjavanje, koje preporučuju proizvođači gipskartonskih ploča, mogu biti posebno osjetljive na vlagu. Ta osjetljivost može uzrokovati mjehuriće, bubrenje masa za ispunjavanje ili ljuštenje. Dovoljna ventilacija i temperatura ubrzavaju sušenje.

Napomena za reklamacije:

Tijekom rezanja vrpce pazite na pogreške. Reklamacije nakon obrade više od 10 vrpca flisa se ne priznaju. U slučaju prigovora na isporuku mijenja se samo materijal. Ne mogu se zahtijevati troškovi plaća.

U rijetkim slučajevima kod drvenih vlakana može se dogoditi da se prirodni sastojci drva (lignin i smola) zbog premaza u boji aktiviraju u žutosmeđu promjenu boje. U takvim se slučajevima ta mjesta mogu točkasto tretirati izolacijskim premazom. Kod ovih prirodnih sastojaka ne postoje bojazni po zdravlje.

U slučaju opravdanih nedostataka navedite broj šarže (pogledajte poklopac kutije) i osigurajte probni materijal.

Primjena na površinama izloženima vodi:

- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa
- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

Dobavljanje

Ton boje prirodno bijelo

Ambalaža Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV - Certificate StoEuro Trend grubo, srednje, fino, kubično (materijal testiran - prikladan za alergičare)
Materijal testiran - prikladan za alergičare

Označavanje

Proizvodna skupina Grubovlaknasta tapeta

Sigurnost Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Tehnički list

StoEuro Trend

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com