


Tehnički list

StoFlexyl Cement

Poseban cement za StoFlexyl



Karakteristika

Primjena	• izvana • u kombinaciji sa StoFlexyl
Svojstva	• Poseban cement za StoFlexyl tip CEM II B-LL 42,5 R
Optika	• bijeli cement

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Tlačna čvrstoća	DIN EN 197-1	$\geq 42,5 \text{ N/mm}^2$	
Početna postavka vremena	DIN EN 197-1	$\geq 60 \text{ min}$	
Mjera razvlačenja	DIN EN 197-1	$\leq 10 \text{ mm}$	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C
Omjer miješanja	StoFlexyl / StoFlexyl cement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 tež. udj.
Priprema materijala	Cement StoFlexyl CEM II B/LL 42,5 R dodajte prema gore navedenom omjeru miješanja. Homogeno promiješajte miješalicom. Razrijedite vodom dok ne postignete konzistenciju za obradu.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	Brtvljenje	3,90 kg/m ²
	lijepljenje	2,00 kg/m ²
	Temeljni premaz i premaz koji štiti od vlage	0,50 kg/m ²
	armiranje	1,30 kg/m ²

Tehnički list

StoFlexyl Cement

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje mogu se odrediti u okviru objekta.

(svi podatci bez cementa, uz dodatak cementa dvostruka vrijednost.)

Aplikacija	vidi tehnički list StoFlexyl
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi, vjetru i relativnoj vlažnosti zraka. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta načelno valja poduzeti određene zaštitne mjere (npr. zaštita od kiše/sunca) na fasadnim površinama koje valja obraditi ili na svježe izrađenim fasadnim površinama. Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: može se prerađivati najranije nakon 24 sata.
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Ostale napomene za obradu pronađite u smjernicama za obradu dotičnog sustava.
Dobavljanje	
Ton boje	bijela
Ambalaža	Vreća
Skladištenje	
Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza.
Trajanje skladištenja	Ako se proizvod čuva na suhom mjestu i u neotvorenoj originalnoj ambalaži, može se upotrebljavati do 6 mjeseci od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje može se odrediti prema oznaci serije otisnute na vreći: Sxx = kalendarski tjedan, Axx = zadnja brojka godine proizvodnje (npr. S45 A26 = 45. kalendarski tjedan 2026.). Nakon isteka roka skladištenja više se ne može jamčiti neograničena učinkovitost smanjenja sadržaja kromata.

Tehnički list

StoFlexyl Cement

Stručna mišljenja / dopuštenja

test certificate No.
220011446-15-2

StoFlexyl pomiješan s cementom StoFlexyl Cement
Ispitivanje dubine prodiranja vode u skladu s EN 12390-8

Označavanje

Proizvodna skupina

Cement

Sastav

bijeli cement

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati udisanje prašine. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Hitno zatražiti savjet/ pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb

Tehnički list

StoFlexyl Cement

Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com