

Tehnički list

StoJet K 300

Ljepljivi uložak za EP i PUR smole za injektiranje



Karakteristika

Primjena

- Nastavak za čvrste i rastezljive injekcije pukotina u visokogradnji i inženjerskoj gradnji
- za suhe pukotine
- za uske građevne elemente
- za građevne elemente s gustom armaturom
- za prednapregnuti beton

Podloga

Zahtjevi

Izbrusite betonsku podlogu u području pukotina i očistite je. Pukotinu očistite industrijskim usisavačem ili ispuhivanjem stlačenim zrakom bez ulja.

Stanje pukotine, njezinih rubova i bočnih strana „suho“ u skladu s normom EN 1504-5.

Uporaba

Aplikacija

Podmažite čelične čavle i zabijte ih u pukotinu. Razmak čeličnih čavala: debljina građevnog elementa.

Ljepljivu površinu odn. podnožje uložka premažite proizvodom StoJet PUK. Pritisnite ljepljivi uložak s navojem po sredini na čavao na površini građevnog elementa.

Nakon što se ljepilo stvrdne, izolirajte pukotinu proizvodom StoJet PUK.

Vrijeme čekanja do početka injiciranja: pri +8 °C: cca 16 sati; pri +15°C: 8 sati; pri +23°C: 5 sati. Uklonite čelične čavle. Navijte vijčanu spojnicu za injiciranje.

Ispunite cijelu pukotinu ovisno o zahtjevima PUR ili EP smolom za injektiranje.

Pridržavajte se Lista s tehničkim podacima o StoJet PUK.

Prilagodno za sljedeća punila: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200, StoJet PIH NV, StoJet PIH 200

Tlak uporabe do 60 bar.

Tehnički list

StoJet K 300

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje

Ambalaža limenka

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
--------------	--------	-----------

01407-001	StoJet K 300	50 piece Tin
-----------	--------------	--------------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Označavanje

Proizvodna skupina Uložak

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555