

Tehnički list

StoJet P 110

Udarni uložak 10 mm za EP i PUR smole za
injektiranje



Karakteristika

- | | |
|-----------------|---|
| Primjena | <ul style="list-style-type: none">• univerzalno primjenjiv nastavak za čvrste i rastezljive injekcije pukotina u visokogradnji i inženjerskoj gradnji• kod suhih i vlažnih pukotina u skladu s EN 1504-5 |
|-----------------|---|

- | | |
|-----------------|---|
| Svojstva | <ul style="list-style-type: none">• konusni udarni uložak sa kanalima povratne struje |
|-----------------|---|

- | | |
|----------------------------|--|
| Posebnosti/napomene | <ul style="list-style-type: none">• u komponentata s tankim stijenkama, rupa se može izbušiti točno u pukotinu |
|----------------------------|--|

Podloga

- | | |
|-----------------|--|
| Zahtjevi | <p>Izbrusite betonsku podlogu u području pukotina i očistite je radi izolacije. Pukotinu očistite industrijskim usisavačem ili ispuhivanjem stlačenim zrakom bez ulja.</p> <p>Stanje pukotine, njezinih rubova i bočnih strana „suho“ u skladu s normom EN 1504-5.</p> |
|-----------------|--|

Uporaba

Aplikacija

Bušenje kanala Ø 10 mm pod kutom od 45° prema betonskoj podlozi, bušite s druge strane pukotine.

Razmak između bušotina i pukotine i duž pukotine: pola debljine građevnog elementa.

Na građevnim elementima s tankim zidovima izbušite bušotinu izravno u pukotinu.

Nakon što očistite izbušene kanale, u bušotine zabijte udarni uložak P 110.

Izolirajte pukotinu ako je potrebno. Navijte vijčanu spojnicu za injiciranje.

Ispunite cijelu pukotinu ovisno o zahtjevima PUR ili EP smolom za injektiranje.

Odlomite udarni uložak čekićem. Prelomite uvijek ispod površine građevnog elementa.

Zatim zatvorite udarni uložak isporučenim čepićima.

Prikladno za sljedeća punila: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200, StoJet PIH NV, StoJet PIH 200

Tehnički list

StoJet P 110

Tlak uporabe do 200 bar, najveći tlak uporabe proizlazi iz čvrstoće betona.

**Napomene, preporuke,
posebno, ostalo**

Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje

Ambalaža limenka

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
01401-001	StoJet P 110	100 piece Tin

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Označavanje

Proizvodna skupina Uložak

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje. Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555