


Tehnički list

StoLevell In FF

Organska masa za zaglađivanje i ispunu ispitana s obzirom na štetne tvari



Karakteristika

Primjena

- unutra
- na mineralnim i organskim podlogama
- za ispunjavanje izjednačenih stupnjeva kvalitete Q1 do Q4
- za renovaciju starih premaza
- kao masa za ispunjavanje za gotove betonske elemente, gipskartonske ploče i druge mineralne podloge

Svojstva

- masa za izjednačavanje tipa 3A u skladu s normom DIN 13963
- ekonomična obrada pomoću visokoučinkovitih bezzračnih uređaja
- vrlo podatna obrada na površini pomoću gladilice
- može se vrlo dobro brusiti
- debljina sloja do 5 mm po radnom koraku
- nije prikladno za specijalne tapete (npr. metalne ili vinilne tapete)

Optika

- mat u skladu s EN 13300

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		1,5 g/cm ³	
Najveća debljina sloja		5 mm	
Reakcija na požar	EN 13501-1	A2-s1, d0	Negorivo

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Tehnički list

StoLevell In FF

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Površine zahvaćene plijesni:
Površine premažite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova peroksida i temeljito isperite čistom vodom. Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
Najniža temperatura podloge i zraka : +30 °C

Vrijeme uporabe Otvoreno vrijeme iznosi otprilike 20 minuta, ovisno o podlozi i sobnoj temperaturi.

Priprema materijala Proizvod je spreman za obradu

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	po mm debljine sloja	1,5 kg/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva temeljni premaz:
Ovisno o načinu i stanju podloge.

Među- i završni sloj:
Proizvod nanesite i zagladite u više slojeva.

Aplikacija bezzračno prskanje, mokro prskanje / uporaba pužnom crpkom, nanesite gladilicom

Proizvod nanesite po cijeloj površini s maks. debljinom sloja od oko 5 mm širokom lopaticom ili prskanjem, a zatim ga zagladite nehrđajućom ili ravnom lopaticom (širina 45 - 60 cm).

Nakon kratkog čekanja izgladite pore kako bi se zatvorile. Ako želite postići posebno glatke površine, provedite još jedno izjednačavanje. Za uporabu su pogodni uobičajeni strojevi s pužnim omotačem, visokoučinkoviti airless stroj Inospray XXL i manje učinkoviti airless strojevi, npr. Graco Mark X.

Načelno se ne bi trebalo nanositi ni na površinama nakon zaglađivanja ostaviti više materijala nego što je potrebno za ispunjavanje pora i postizanje ravnog i pokrivnog sloja mase za izjednačavanje.

Tehnički list

StoLevell In FF

nakon radova brušenja:

Nakon što izvođač provjeri i procijeni po potrebi grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Ravno poravnate površine mogu se premazati bojama za interijere Sto.

Prije radova tapetiranja:

Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	osušeno, može se brusiti: nakon otprilike 48 sati Prerada i potpuno sušenje ovise o snazi nanesenog sloja. Nakon otprilike 24 sata može se preraditi drugim materijalima i samim sobom ako sloj materijala iznosi 4 mm, temperatura podloge i zraka +24 °C, a relativna vlažnost zraka 65 %.
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Upotrebljavajte samo nehrđajuć i čist alat i radne uređaje. Na debelim podlogama koje manje upijaju mogu nastati sitni mjehurići. Oni se nakon kratkog provjetravanja mogu ukloniti ponovnim zaglađivanjem. Trenutak naknadnog zaglađivanja ovisi o temperaturi i vlažnosti zraka u objektu. Ako nakon zaglađivanja opet nastanu mjehurići, to znači da ste prerano zagladili. U tom slučaju zagladite još jedanput. Primjena na površinama izloženima vodi: - kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa - Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi). U slučaju montažne gradnje mogu postojati posebni zahtjevi pa vrijede i drukčiji propisi. Za ispunjavanje fuga nanosite nepromiješani materijal. Za ravnanje površina promiješajte materijal.

Dobavljanje

Ton boje	prirodno bijelo
-----------------	-----------------

Ambalaža	Kanta
-----------------	-------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja:

Tehnički list

StoLevell In FF

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina Organska masa za ispunjavanje

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
Polimerna disperzija
mineralna punila
silikatna punila
voda
zgušnjivač
tenzidi
sredstvo za raspršivanje
otpjenjivač
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/ZPT
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja na bazi bronopola (INN)
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Tehnički list

StoLevell In FF

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com