


Tehnički list

StoLevell In GPB

Masa za izjednačavanje na bazi gipsa za punjenje i zaglađivanje



Karakteristika

- Primjena**
- unutra
 - optimirano za: gipskartonske ploče, druge građevinske ploče
 - za ispunjavanje razina kvalitete Q1 – Q4 pri izjednačavanju
 - na mineralnim i organskim podlogama

- Svojstva**
- vrlo fino
 - vrlo podatna obrada na površini
 - masa za izjednačavanje tipa 3B u skladu s normom DIN 13963
 - može se dobro brusiti
 - dugo vrijeme obrade
 - organski oplemenjeno

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Reakcija na požar	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Nasipna gustoća		0,9 g/cm ³	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripreme radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Površine zahvaćene plijesni:
Površine premažite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova peroksida i temeljito isperite čistom vodom. Pri sanaciji plijesni pridržavajte se

Tehnički list

StoLevell In GPB

nacionalnih preporuka i smjernica.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Vrijeme uporabe pri +20 °C: oko 90 minuta

Priprema materijala Proizvod temeljito promiješajte u čistoj posudi s čistom vodom. Posebno ostatci zamiješanih masa za ispunjavanje mogu znatno skratiti vrijeme obrade.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	spojnice	0,3 kg/m ²
	površina	1,0 kg/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva U skladu s tehničkim listom BFS br. 12. Nakon što izvođač provjeri i procijeni po potrebi grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT. Nakon toga je moguća naknadna prerada svim proizvodima za interijere Sto.

Aplikacija ručno

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade Sušenje ovisi o klimatskim uvjetima u prostoriji (npr. temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka).

Čišćenje alata Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo Umetnite elastomernu brtvenu traku (npr. Sto-Glasfaser-Fugenband, Sto-Gewebefugenband, Sto-Papierfugenband) u područje šava između ploča za suhu gradnju (npr. gipskartonska ploča i gipsvlaknasta ploča). U slučaju montažne gradnje mogu postojati posebni zahtjevi pa vrijede i drukčiji propisi.

Primjena na površinama izloženima vodi:
- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa
- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

Tehnički list

StoLevell In GPB

Dobavljanje

Ton boje prirodno bijelo

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Trajanje skladištenja Najbolja kvaliteta u originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Proizvodna skupina Masa za ispunjavanje

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
anorgansko vezivo
polimerni prah
mineralna punila
zgušnjivač
sredstvo za raspršivanje
Usporavač

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com