


## Tehnički list

# StoLevell In Repair

Organska masa za ispunjavanje i pjegasto nanošenje



### Karakteristika

**Primjena**

- unutra
- kao masa za ispunjavanje i pjegasto nanošenje grundiranog drva, žbuke, betona i malih površina grundiranih metala

**Svojstva**

- može se dobro brusiti
- moguća brza prerada
- sprječava hrđanje
- brzo se suši
- vrlo izdašno
- ispunjava
- bez pukotina do debljine mokrog sloja od 1000 µm

**Optika**

- mat prema EN 13300

**Posebности/napomene**

- Tuba sadrži 0,375 kg

### Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		1,9 g/cm <sup>3</sup>	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

### Podloga

**Zahtjevi**

Podloga mora biti nosiva, suha, nemasna i bez prašine.

**Pripreme**

Odstranite nenosive premaze.  
Porozne i upijajuće podloge prethodno grundirajte.

## Tehnički list

# StoLevell In Repair

### Uporaba

**Temperatura pri uporabi** najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C  
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

**Priprema materijala** Proizvod je spreman za obradu

**Nadogradnja slojeva** temeljni premaz:  
Mjesta koja ste obrađivali lopaticom odnosno površine koje su cijele obrađene lopaticom trebete prije nanošenja daljnjih premaza valja grundirati proizvodom StoPrim Plex.

izjednačavanje prije lakiranja  
U zatvorenom se grundira proizvodom Sto-Vorlack AF ovisno o sposobnosti upijanja podloge.

Nanošenje proizvoda u jednom do više slojeva.

Moguća prerada:  
pomoću svih lakova i disperzivnih boja za interijere Sto

**Aplikacija** zidarskom lopaticom

Proizvod se nanosi letvom za zaglađivanje lopaticom ili japanskom žlicom, a to možete izvršiti tako da više puta dnevno nanesete tanke premaze jedan preko drugoga.  
Pri pjegastom nanošenju grundirajte prije lakiranja.

**Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade** Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: može se prerađivati nakon otprilike 1 - 2 sata (ovisno o debljini sloja)  
Vrijednosti mogu znatno odstupati pri većoj vlažnosti zraka odnosno nižim temperaturama.  
može se prerađivati nakon otprilike 2 sata

**Čišćenje alata** Nakon uporabe odmah očistite vodom.

**Napomene, preporuke, posebno, ostalo** Stvrdnuti materijal možete baciti u kućno smeće.  
Bacanje u kanalizaciju nije dopušteno.

### Dobavljanje

**Ton boje** prirodno bijelo

### Skladištenje

**Uvjeti skladištenja** Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza. Otvorenu pakovinu dobro zatvorite. Skladištite izvan dosega djece. Nemojte opterećivati robu.

## Tehnički list

---

# StoLevell In Repair

**Trajanje skladištenja** Najbolja kvaliteta u originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

---

### Označavanje

**Proizvodna skupina** Masa za ispunjavanje

---

### Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)  
polimerna disperzija  
titanov dioksid  
mineralna punila  
voda  
glikoleter  
sredstvo za raspršivanje  
zgušnjivač  
tenzidi  
otpujivač  
Inhibitori korozije  
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja na bazi bronopola / BIT / MIT

---

**Sigurnost** Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!  
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

### Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.  
Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
Telefaks: +385 1 3473 330  
info.hr@sto.com