


Tehnički list

StoLevell In XXL*

Popunjavajuća organska masa za prskanje i ispunjavanje za ručnu uporabu

**Karakteristika****Primjena**

- unutra
- na mineralnim i organskim podlogama
- za postizanje kvalitete površine Q3 i Q4

Svojstva

- ekonomična obrada pomoću visokoučinkovitih bezzračnih uređaja
- može se dobro brusiti
- moguća brza prerada
- sprječava hrđanje
- ne sadrži tvari koje uzrokuju fogging
- debljina sloja do 4 mm po radnom koraku
- nije prikladno za specijalne tapete (npr. metalne ili vinilne tapete)

Optika

- mat u skladu s EN 13300

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		1,75 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783		V1 visoko
Najveća debljina sloja		4 mm	
Reakcija na požar	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Vlačna čvrstoća pri prijanjanju (28 dana)	EN 1542	1,5 MPa	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga**Zahtjevi**

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripreme radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Tehnički list

StoLevell In XXL*

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Površine zahvaćene plijesni:
Površine premažite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova peroksida i temeljito isperite čistom vodom. Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Vrijeme uporabe Otvoreno vrijeme iznosi otprilike 20 minuta, ovisno o podlozi i sobnoj temperaturi.

Priprema materijala Proizvod je spreman za obradu

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	po mm debljine sloja	1,70 kg/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva temeljni premaz:
Ovisno o načinu i stanju podloge.

Među- i završni sloj:
Proizvod nanosite i zagladite u više slojeva.

Aplikacija bezzračno prskanje, mokro prskanje / uporaba pužnom crpkom, nanosite gladilicom

Proizvod je zapakiran u plastične vrećice i prenosi se u stroj za prskanje preko kompresivnih valjaka.

Proizvod nanosite po cijeloj površini u debljini sloja od maks otprilike 4 mm gladilicom ili prskanjem te ga zagladite nehrđajućom ručnom lopaticom za zaglađivanje ili letvom za zaglađivanje (širina 45 - 60 cm). Nakon kratkog čekanja izgladite pore kako bi se zatvorile. Ako želite postići posebno glatke površine, provedite još jedno izjednačavanje.

Tehnički list

StoLevell In XXL*

Za obradu su prikladni silosi, uobičajeni strojevi s pužnim omotačem, visokoučinkoviti bezzračni stroj Inospray XXL te slabiji bezzračni, npr. Graco Mark X.

Načelno se ne bi trebalo nanositi ni na površinama nakon zaglađivanja ostaviti više materijala nego što je potrebno za ispunjavanje pora i postizanje ravnog i pokrivnog sloja mase za izjednačavanje.

Proizvodnja dekorativnih efekata: ravno izglađene površine možete premazati prskanjem. Vrlo glatke površine bez oštih bridova i šupljina možete poprskati izravno bez prethodnog zaglađivanja. Struktura može biti različita ovisno o veličini mlaznice i pritisku. Nanošenje prskanjem posebno preporučujemo za neobrađene stropne površine. Male površine mogu se premazati i pištoljem s lijevkom,

Nakon brušenja:

grundirajte proizvodom StoPrim Plex. Ravno poravnate površine mogu se premazati bojama za interijere Sto.

Prije radova tapetiranja:

grundiranje proizvodom StoPrim Plex.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Osušeno, može se brusiti nakon otprilike 48 sati.

Prerada i potpuno sušenje ovise o snazi nanesenog sloja.

Nakon otprilike 24 sata može se preraditi drugim materijalima i samim sobom ako sloj materijala iznosi 4 mm, temperatura podloge i zraka +24 °C, a relativna vlažnost zraka 65 %.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Prije prskanja pokrijte čitavu površinu prozora, vrata i ugradnih elemenata. Upotrebljavajte samo nehrđajuć i čist alat i radne uređaje.

Na debelim podlogama koje manje upijaju mogu nastati sitni mjehurići. Oni se nakon kratkog provjetravanja mogu ukloniti ponovnim zaglađivanjem. Trenutak naknadnog zaglađivanja ovisi o temperaturi i vlažnosti zraka u objektu. Ako nakon zaglađivanja opet nastanu mjehurići, to znači da ste prerano zagladili. U tom slučaju zagladite još jedanput.

Primjena na površinama izloženima vodi:

- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa

- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

U slučaju montažne gradnje mogu postojati posebni zahtjevi pa vrijede i drukčiji propisi.

Tehnički list

StoLevell In XXL*

Nije prikladno za specijalne tapete (npr. metalne ili vinilne tapete), eventualno upotrijebite StoLevell In Resist.

Dobavljanje

Ton boje prirodno bijelo

Ambalaža kanta i vreća

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina Masa za ispunjavanje

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Tehnički list

StoLevell In XXL*

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com