


Tehnički list

StoPma DL 300

PMMA premaz balkonskog sustava StoPma



Karakteristika

Primjena	• izvana • na cementom vezanim podlogama i PCC estrisima kompatibilnima sa sustavom • za balkone i nasvođene hodnike
Svojstva	• PMMA • brzo stvrdnjavanje • ugradnja pri 0 °C do 30 °C • otporno na UV zračenje i vremenske utjecaje
Optika	• u boji
Posebnosti/napomene	• StoPma DL 300 rabi se isključivo kao premaz balkonskog sustava StoPma

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	190 - 270 mPa.s	
Kidanje pri istezanju		> 100 %	
Gustoća (miješanje 23 °C)	EN ISO 2811	1,10 g/cm ³	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Beton ili cementni premaz: aditivi i sredstva za naknadnu obradu mogu uzrokovati nekompatibilnosti. Na objektu provjerite kompatibilnost proizvoda StoPma GH 300 s dotičnom podlogom. Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti. Suho u skladu s definicijom smjernice za sanaciju 2001-10, no ovisno o kvaliteti betona. Količina vlage smije iznositi maks. 4 CM% kod betona kvalitete do C30/37 i maks. 3 CM% kod betona C35/45, mjereno uređajem CM. Temperatura podloge viša od 0 °C i 3 K iznad rosišta.
----------	--

Tehnički list

StoPma DL 300

Prosječna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,5 N/mm²
Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,0 N/mm²

Pripreme

Podlogu valja pripremiti prikladnim mehaničkim postupcima, primjerice pjeskarenjem kuglicama, glodanjem i naknadnim pjeskarenjem kuglicama, čišćenjem čvrstim abrazivnim sredstvima ili dijamantnim brušenjem.

Smanjite dubine hrapavosti > 1,5 mm primjerice dijamantnim brušenjem. U sustavu nije moguće izvesti grebani sloj. StoPma GH 300 ne smije se puniti.

Za profilaciju većih udubljenja ili nedostataka i izradu nagiba smiju se koristiti isključivo PCC mortovi StoCrete koji su kompatibilni sa sustavom i StoPox Mörtel standfest. Za informacije o PCC mortovima koji su kompatibilni sa sustavom obratite se Tehničkom info-centru tvrtke StoCretec.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura pri nanošenju: 0 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Vrijeme uporabe

pri +20 °C: oko 15 minuta

Omjer miješanja

Potrebna količina katalizatora ovisi o temperaturi materijala i podloge.
30 °C 0,8 težinska postotka StoPma KAT 300 (40 g / 5 kg kanta)
20 °C 1,0 težinski postotak StoPma KAT 300 (50 g / 5 kg kanta)
10 °C 2,0 težinska postotka StoPma KAT 300 (100 g / 5 kg kanta)
0 °C 3,0 težinska postotka StoPma KAT 300 (150 g / 5 kg kanta)

Priprema materijala

Temeljito promiješajte StoPma DL 300 kako bi se parafin ravnomjerno razdijelio.

StoPma DL 300 može se pri uporabi na jako kosim ili okomitim površinama napuniti pomoću najviše 2,0 težinska postotka (100 g / 5 kg kanta) sredstva StoDivers ST.

Prije dodavanja katalizatora umiješajte aditiv StoDivers ST u izvornu komponentu i homogenizirajte mješavinu.

Potom dodajte točnu dozu katalizatora. Temeljito promiješajte mikserom male brzine (najviše 300 o./min.). Miješajte najmanje 1 minutu.

Upotrijebite odmah.

Potrošnja

Uporaba

Približna potrošnja

0,7 kg/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostalog o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje

Tehnički list

StoPma DL 300

valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

1. Grundiranje: vidi List s tehničkim podacima o StoPma GH 300
 2. Hidroizolacija: vidi List s tehničkim podacima o StoPma EZ 300
 3. Premaz: StoPma DL 300 izlijte na površinu i raspodijelite valjkom. Ne odzračujte igličastim valjkom!
- Potrošnja: cca 0,7 kg/m²
4. Posipanje praškom: Pospite praškom StoChips 1 mm u blago obilnoj količini.
- Potrošnja: StoChips 1 mm cca 0,6 kg/m²
- StoPma DL 300 može se obraditi za 90 minuta. Otkinite visoke rubove praška StoChips 1 mm prije prerade. Usišite površinu.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite sa StoDivers EV 100, odn. StoCryl VV. Prije nego što opet uporičebite alate, ostavite ih da se provjetre 30 minuta.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Napomena:
Ovisno o nijansi boje može biti potrebno više radnih koraka.

Za sustavne strukture s provjerenom otpornošću na klizanje preporučujemo StoQuarz 0,3 - 0,8 mm kao pijesak za međuposipanje. Druge vrste pijeska imaju različite karakteristike: vlastitu boju, sastav, oblik zrna i granulacijsku krivulju. Sljedeće posljedice se ne mogu potpuno isključiti prilikom uporabe drugih vrsta pijeska:

- stvaranje pruga na pokrivnom zaštitnom sloju.
- Različite protuklizne karakteristike.

Stoga u nedoumici preporučujemo izvođenje i procjenu testne površine.

Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje

Ton boje RAL 7023, 7032, 7035, 7038

Ambalaža Limena kanta

Broj artikla

Oznaka

Pakiranje

Tehnički list

StoPma DL 300

09324-002	StoPma DL 300 getönt	5 kg kanta
09324-006	StoPma DL 300 RAL7038	5 kg kanta
09324-005	StoPma DL 300 RAL7023	5 kg kanta
09324-004	StoPma DL 300 RAL7035	5 kg kanta
09324-003	StoPma DL 300 RAL7032	5 kg kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja. Izbjegavajte temperature iznad +25 °C.

Trajanje skladištenja U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Proizvodna skupina Premaz

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555