


Tehnički list

StoPox HVP o

EP grundiranje, sprječava izbijanje ulja



Karakteristika

Primjena	• unutra i slobodno izložena vremenskim utjecajima • na podnim površinama • vlažne, očišćene, cementom vezane podloge • kao grundiranje podloga onečišćenih uljem nakon prethodnog čišćenja podloge • posipano pod EP i PUR premazima
Svojstva	• odlično prianjanje na podlozi • velika kapilarna aktivnost • snažno blokadno djelovanje protiv kapilarnog dizanja onečišćenja uljem
Optika	• mutno mliječna boja
Posebnosti/napomene	• proizvod je u skladu s normom EN 1504-2 • proizvod je u skladu s normom EN 13813

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Čvrstoća prianjanja	EN 1542	> 2,0 MPa	
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	400 - 600 mPa.s	Mješavina

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Nauljene, mat vlažne, cementom vezane podloge Zahtjevi za podlogu: Podloga može biti suha ili vlažna, ali mora biti nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti. Suho ili vlažno u skladu s definicijom Smjernice za sanaciju 2001-10 Temperatura podloge viša od +8 °C i 3 K iznad točke rosišta. Prosječna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,5 N/mm²
----------	--

Tehnički list

StoPox HVP o

Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,0 N/mm²

Pripreme

Podloga se treba pripremiti mehaničkim postupcima, primjerice kuglastim zračilom, glodalicom i naknadnom obradom kuglastim zračilom ili zračilom s fiksim sredstvima zračenja.

Zbog posebnih problema koje uzrokuju podloge onečišćene uljem preporučujemo da uzmete u obzir naše tehničke savjete o primjeni.

Betonske podloge onečišćene uljem prvo valja očistiti emulgirajućim sredstvom za čišćenje (sredstvo za uklanjanje ulja HVPO, proizvođač Schencking & Bury) u skladu s proizvođačevim propisima, po potrebi više puta.
U nastavku se površina temeljito ponovno čisti četkom i čistom vodom i mokro usisava, po potrebi nekoliko puta.
Potrebno je skupiti otpadnu vodu i zbrinuti je u skladu s propisima.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura pri obradi: +8 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C
najveća dopuštena relativna vlažnost zraka: 85 %

Vrijeme uporabe

pri +10°C: oko 120 minuta
pri +23 °C: oko 60 minuta
pri +30 °C: oko 30 minuta

Omjer miješanja

komponenta A : komponenta B = 100,0 : 12,5 težinskih udjela

Priprema materijala

Komponenta A i komponenta B isporučuju se u dogovorenom omjeru miješanja i miješaju u skladu sa sljedećim podacima. Komponentu A promiješajte miješalicom, zatim dodajte čitavu komponentu B.
Miješalicom miješajte temeljito i polako (maksimalno 300 o/min.), sve dok ne dobijete homogenu masu bez grudica. Obvezno promiješajte i sav sadržaj koji se nalazi na stranicama i dnu posude kako bi se stvrdnjivač jednoliko razdjelio po proizvodu. Trajanje miješanja min. 3 minute.
Nakon miješanja proizvod prelijte u čistu posudu te još jednom sve promiješajte. Proizvod nemojte nositi iz ambalaže u kojoj je isporučen!

Temperatura pojedinih komponenti pri miješanju mora iznositi barem +15 °C.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

kao temeljni premaz, ovisno o podlozi

0,6 - 1,0 kg/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Tehnički list

StoPox HVP o

Nadogradnja slojeva

Grundiranje za podloge zagađene uljem
1. Priprema podloge
2. grundiranje sredstvom StoPox HVP O / posipanje pijeskom.

Aplikacija

Podloge onečišćene uljem

1. Priprema podloge (postupak čišćenja proizvođača Schencking & Bury)
Betonske podloge onečišćene uljem prvo valja očistiti emulgirajućim sredstvom za čišćenje (sredstvo za uklanjanje ulja HVPO, proizvođač Schencking & Bury) u skladu s proizvođačevim propisima, po potrebi više puta. Vidi pripremu podloge.

Alternativno pripremu cjelokupne površine može preuzeti i BioVersal (www.bioversal.de)

2. Temeljni premaz
StoPox HVP O nanosi se izravno na mat vlažnu, očišćenu betonsku podlogu gumenim klizačem / četkom za impregnaciju.
U suprotnome ponovno dizanje ulja sprečava prijanjanje temeljnog premaza za podlogu.

potrošnja: oko 0,6 - 1,2 kg/m², ovisno o hrapavosti podloge

Posipanje kvarcnim pijeskom StoQuarz 0,6 - 1,2 mm

potrošnja: oko 1,0 – 1,5 kg/m²

Nakon posipanja temeljni premaz možete obraditi daljnjim premazima pomoću proizvoda StoPox.

(*) Vaša osoba za kontakt
Karl-Jürgen Schencking, Alte Ziegelei 12, 85386 Eching
Tel. +49 8133 91 33, faks. +49 8133 91 34, mobitel +49 177 477 57 77

e-pošta. Schencking@Schencking-Bury.de

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

vrijeme obrade:
pri +10 °C: oko 28 h
pri +23 °C: oko 10 h
pri +30 °C: oko 8 h

Čišćenje alata

StoCryl VV / StoDivers EV 100

Napomene, preporuke,

Izjavu/izjave o svojstvima možete dobiti u tehničkom informacijskom centru

Tehnički list

StoPox HVP o

posebno, ostalo

StoCretec.

Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Razred habanja koji je naveden u oznaci CE odnosi se na glatki, neposuti premaz.

Dobavljanje

Ambalaža Kanta i limenka

	Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
	14185/011	StoPox HVP O Set	15 kg Set
	14185/009	StoPox HVP O Set	30 kg Set
	14185/007	StoPox HVP O Combi	5 kg COM

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.

Trajanje skladištenja U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Proizvodna skupina Temeljni premaz

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje. Postupak s epoksidnim smolama: „Praktični vodič za postupanje s epoksidnim smolama“, te izvještaj o ispitivanju: „Izvještaj o ispitivanju zaštitnog djelovanja osam rukavica za zaštitu od kemikalija u odnosu na EP premaze“, Rukavice: „Rukavice za rad s epoksidnim smolama bez otapala“ i Zaštitne rukavice: „Ispravna uporaba zaštitnih rukavica“ <https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/gefahrstoffe/umgang-mit-epoxidharzen/>

Izdavač:
BG BAU - Strukovna udruga građevinarstva
Hildegardstraße 29/30, 10715 Berlin
Tel. (+49) 30 85781-0, faks (+49) 800 6686688-37400, www.bgbau.de

Pomoć za planiranje uređenja gradilišta: „Ekonomično i sigurno uređena gradilišta“

Tehnički list

StoPox HVP o

Izdavač:
Savezni institut za zaštitu na radu i medicinu rada (BAuA)
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, D-44149 Dortmund
Tel. (+49) 231 9071-0, faks (+49) 231 9071-2454,
E-pošta: poststelle@baua.bund.de, mrežna stranica: www.baua.de

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555