


Tehnički list

StoPrep Contact

Sredstvo za izradu veznog mosta za glatke podloge



Karakteristika

Primjena

- izvana
- unutra
- kao sredstvo za izradu veznog mosta za žbuke, ljepila i mase za ispunjavanje
- prikladno kao sredstvo za izradu veznog mosta za gipsane, vapnene i vapnenocementne žbuke
- na glatkim, neupijajućim zidovima i stropovima, npr. glatki beton, ploče od iverice, gipskartonske ploče i keramičke ploče

Svojstva

- djeluje prijanjajuće
- punjeno
- otporan na alkalije

Optika

- mat

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN 1062-3	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Vlačna čvrstoća pri prijanjanju za beton	EN 1542	0,8 - 1,4 N/mm ²	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Podloga općenito:

- Čvrsto, suho, čisto, nosivo
- Bez masnoća i prašine
- Bez slojeva sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje

Zahtjevi kao sredstvo za izradu veznog mosta za gipsane žbuke na beton:

- Kod gipsane žbuke i suhe žbuke prema DIN EN 13279-1 beton ispod površine više ne smije biti vlažan.

Otpuštanje vlage betona:

Tehnički list

StoPrep Contact

- Uz povoljne uvjete: 4 tjedna nakon izrade ili skidanja
- Uz nepovoljne uvjete: najmanje 8 tjedana nakon izrade ili skidanja

Sadržaj vlage:

- CM mjernim uređajem izmjeriti sadržaj vlage betonske podloge.
- Udio vlage kod betona: maksimalno 3 težinska postotka u gornja 2 - 3 cm
- Kod prevelike vlage u betonu, ne smije se premazati.
- Izbjegavajte dizanje vode. To nakon nanošenja sloja može prouzročiti štete.

Vidi detaljne i daljnje smjernice:

- Informacijski list 2: gipsana žbuka i žbuka na bazi gipsa na betonu udruženja Bundesverband Ausbau und Fassade u središnjem udruženju Zentralverband des Deutschen Baugewerbes - industrijska grupa građevinskoga gipsa u udruženju Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Priprema

1. Provjerite je li postojeći premaz nosiv.
2. Odstranite nenosive premaze.
 - Uklonite sinterirane slojeve čeličnom četkom i ostružite udarnim strugačem, po potrebi pjeskarite.
3. Po potrebi očistite podlogu.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
najmanja temperatura: +5 °C
najviša temperatura: +30 °C

Priprema materijala

Primjena kao sredstvo za izradu veznog mosta prikladnog za valjanje i prskanje:
- Za gipsanu žbuku u interijeru bez dodavanja cementa.
1. Proizvod razrijedite s maksimalno 10 % vode.
2. Prije obrade dobro promiješajte materijal.

Posebna primjena kao sredstvo za izradu veznog mosta prikladno za valjanje i premazivanje, npr. na glaziranim pločicama:
- Za mineralni mort za lijepljenje i mort za armiranje.
1. Pomiješajte materijal s oko 20 težinska postotka cementa CEM I, CEM II prema DIN EN 197-1 ili StoFlexyl Cement, dok se ne stvori homogena masa bez grudica.
2. Proizvod razrijedite s maksimalno 10 % vode.

Primjena kao sredstvo za izradu veznog mosta koje se može nanositi lopaticom za kitanje, a koji je vodoravno počesljan nazubljenom gladilicom:
- Za mineralni mort za lijepljenje i mort za armiranje te mort za žbuku prema EN 998-1
1. Pomiješajte materijal s oko 35 - 40 težinska postotka cementa CEM I, CEM II prema DIN EN 197-1 ili StoFlexyl Cement, dok se ne stvori homogena masa bez grudica.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

Tehnički list

StoPrep Contact

mazanje, nanošenje valjkom	0,20 - 0,40	kg/m ²
kao materijal za prskanje	0,40 - 0,60	kg/m ²
s nazubljenom zidarskom žlicom (4 x 4)	1,50 - 2,00	kg/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

temeljni premaz:

- Ovisno o vrsti i stanju podloge.

Sredstvo za izradu veznog mosta:

- StoPrep Contact: priprema materijala prema namjeri prerade

Prerada:

- Gipsane ploče preradite na stropu u jednom sloju. Maksimalna debljina žbuke: 15 mm.

- Ako su potrebne veće debljine žbukanja, moraju se upotrebljavati nosači žbuke.

Aplikacija

nanošenje, Valjci, nanosite nazubljenom zidarskom žlicom, mokro prskanje / uporaba pužnom crpkom

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Sušenje i stvrdnjavanje:

- Proizvod se suši fizikalno, isparavanjem vode.

Sljedeći čimbenici odgađaju sušenje i stvrdnjavanje prije moguće obrade:

- visoka vlažnost zraka
- niske temperature
- nepovoljni vremenski uvjeti

Prerađivanje je moguće nakon najranije 12 sati pod sljedećim uvjetima:

- temperatura podloge i zraka: +20 °C
- relativna vlažnost zraka: 65 %

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Dobavljanje

Ton boje

bijela

Bez cementa: transparentno, mala pigmentacija.

S cementom: cementnosiva.

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Tehnički list

StoPrep Contact

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.

Objašnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan

primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.

Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina

Temeljni premaz

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
polimerna disperzija
mineralna punila
voda
glikoleter
zgušnjivač
otpjenjivač
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja na bazi bronopola (INN)

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com