


Tehnički list

StoPrep Vapor

Dvokomponentna parna brana za mazanje i valjanje



Karakteristika

Primjena

- unutra
- za sve vrste mokrih i vlažnih prostorija (natkrivene bazene i kupališta, tuširaonice, vlažne industrijske prostorije, saune i sl.)

Svojstva

- tekuća parna brana
- tiksotropno namješteno
- nanošenje bez gubitaka
- dobro prianjanje premaza

Optika

- grubo strukturirana površina

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	46 m	Kod 3 premaza
Gustoća (miješanje 23 °C)	EN ISO 2811	1,02 - 1,08 g/cm ³	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne odnosno nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. nastajanje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima. Stoga ne nanosite na vlažne niti prljave podloge.

Pripreme

Stare podloge:
Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve valja ukloniti i dodatno očistiti (mehanički ili prikladnim sredstvima za njihovo skidanje).

Žbuka skupina morta PG II + III:
bez pripreme obrade premažite po čvrstim podlogama normalnog upijanja. Za grubo porozne, pjeskovite, jako upijajuće žbuke potreban je temeljni premaz StoPrim Plex.

Tehnički list

StoPrep Vapor

Gipsane i gotove žbuke skupine morta PG IV (ne za skupinu IV d) + V:
grundirajte sredstvom StoPrim Plex.

Gipsane ploče:
Kod upijajućih ploča nanijeti temeljni premaz proizvodom StoPrim Plex.

Gipskartonske ploče:
površinu gipskartonske ploče uključujući brušeno izjednačavanje sredstvom StoPrim Plex valja pripremiti za kasnije premazivanje.

Ako se pojavi žućenje, valja nanijeti još jedan dodatni blokadni premaz sredstvom StoPrep Isol (vidi list BFS br. 12). U skladu s podacima industrije za izradu gipskartonskih ploča na površinama gipskartonskih ploča, koje su dulje vrijeme bile izložene utjecaju svjetla, mogu se pojaviti promjene boje, a time i naknadne promjene boje završne žbuke i premaza boje. Kako bi se mogla procijeniti opasnost, preporučuje se nanošenje probnog sloja na više područja ploča, uključujući područja obrađena masom za ispunjavanje. Premaz koji prekriva i najsitnije pukotine u skladu s VOB dio C, DIN 18363, odlomak 3.2.1.2 zajamčen je armiranjem po cijeloj površini, npr. sa StoTap Pro 100 S odnosno StoTap Pro 100 P.

Beton:
uklonite onečišćenja uljem, mašću i voskom. Nedostatke i šupljine popravite proizvodom StoLevell In Z. Grundirajte proizvodom StoPrim Plex.

Porozni beton:
grundirajte sredstvom StoPrim Plex i glatkom masom za izjednačavanje.

Zid od opeke:
grundirajte sredstvom StoPrim Plex.

Ploče od drva, tvrdih vlakana, iverice i šperploča:
navoštene ploče pripremite na prikladan način. Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili Sto-Aquagrund.

Nosivi premazi:
izravno obradite mat, slabo upijajuće premaze. Sjajne i lakirane površine izbrusite i nanesite međupremaz proizvoda StoPrim Color. Kod jako upijajućih starih disperzivnih premaza grundirajte proizvodom StoPrim Plex.

Stari premazi i slojevi vapna i mineralnih boja:
ako je moguće, uklonite ih mehanički te otpražite površine. Grundirajte proizvodom StoPrim Plex.

Premazi bojom na osnovi ljepila:
temeljito isperite i dalje obrađujte u skladu s podlogom.

Tapete koje nisu čvrsto prilijepljene:

Tehnički list

StoPrep Vapor

potpuno uklonite. Operite slojeve ljepila i ostatke makulature. Rupe zatvorite proizvodom StoLevell In Fill i prikladno dalje obrađujte.

Površine koje je zahvatila plijesan:
sloj plijesni uklonite mokrim pranjem (npr. četkanjem ili grebanjem). Potom obradite sredstvom StoPrim Fungal. Grundirajte ovisno o vrsti i svojstvima podloge.

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađe ili masti:
površine operite vodom uz dodatak kućnog sredstva za čišćenje koje otapa masti i ulja, a potom ih pustite da se dobro osuše te ih očerkajte. Nanesite izolirajući temeljni premaz proizvoda StoPrim Isol, ovisno o stanju površine možda će biti potrebno dvostruko grundiranje.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine u premaznom sredstvu zbog veće elastičnosti akrilne mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju provjerite prijanjanje.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi Najniža temperatura obrade i podloge: +8 °C

Vrijeme uporabe otprilike 20 minuta

Omjer miješanja komponenta A : komponenta B = 6,9 : 3,1 tež. udjela

Priprema materijala Komponenta A i komponenta B isporučuju se u dogovorenom omjeru miješanja i miješaju u skladu sa sljedećim podatcima. Komponentu A izmiješajte miješalicom, a zatim dodajte čitavu komponentu B. Temeljito promiješajte miješalicom male brzine (maksimalno 300 o/min) tako da dobijete homogenu masu bez grudica. Obvezno promiješajte i sav sadržaj koji se nalazi na stranicama i dnu posude kako bi se stvrdnjivač jednoliko razdjelio po proizvodu. Vrijeme miješanja otprilike 5 minuta. Proizvod nemojte obrađivati u ambalaži u kojoj je isporučen! Nakon miješanja proizvod pretočite u čistu posudu i još jednom pažljivo promiješajte. Temperatura pojedinih komponenti kod miješanja mora iznositi barem +12 °C.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

kod 2 premaza

0,60

kg/m²

kod 3 premaza

0,90

kg/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostalog o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Tehnički list

StoPrep Vapor

Nadogradnja slojeva	Temeljni premaz (ako je potreban): Ovisno o načinu i stanju podloge. StoSilent Prep Quarz Međupremaz: StoPrep Vapor u 2 ili 3 premaza Međupremaz 2: StoSilent Prep Quarz Ovisno o željenom izgledu podlogu eventualno izjednačite i poravnajte zidarskom lopaticom.
Aplikacija	nanošenje, Valjci Nakon miješanja međupremaz se može nanijeti valjkom ili kistom. Pazite na vrijeme uporabe! Na horizontalnim površinama preporučujemo svrsishodnu uporabu gumenog klizača, a zatim materijal ravnomjerno raspodijelite valjanjem. Osim temperature okoline za uporabu reakcijske plastike od ključne je važnosti i temperatura podloge. Niske temperature načelno usporavaju kemijske reakcije! Tako se produljuje i vrijeme obrade, vrijeme prerađivosti i vrijeme prohodnosti. Time se po potrebi istovremeno povećava potrošnja kao posljedica sve veće viskoznosti. Visoke temperature ubrzavaju kemijske reakcije pa se navedena razdoblja skraćuju u skladu s tim. Ako želite da reakcijska plastika potpuno otvrdne, srednja temperatura podloge ne smije prekoračiti najnižu temperaturu obrade i objekta. Za daljnje strukturiranje premaza nanosite StoPrep Contact ili StoSilent Prep kvarc kao vezna podloga za prijanjanje. Potrošnja materijala otprilike 0,6 kg/m² (vidi tehnički list).
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Stvrdnuto nakon otprilike 7 dana. Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: može se prerađivati nakon otprilike 6 - 24 sati.
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite proizvodom StoDivers EV 100.
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Proizvodi se predaju samo poslovnim korisnicima. Akustične vrijednosti navedene u tehničkim listovima za akustične proizvode Sto zajamčene su samo pri stručnoj

Tehnički list

StoPrep Vapor

izvedbi.

Primjena na površinama izloženima vodi:

- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa

- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

Dobavljanje

Ambalaža

Kanta i limenka

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
00896-002	StoPrep Vapor Komp. B	3,1 kg Tin
00895-002	StoPrep Vapor Komp. A	6,9 kg kanta
00895/002	StoPrep Vapor Set	10 kg Set

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina

Parna brana

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije), komp. A.; epoksidna smola, Reaktivni razrjeđivač, zgušnjivač, otpjenjivač, aditiv za površine, komp. B.; poliamin

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Izbjegavati udisanje para. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. Ako nadražaj

Tehnički list

StoPrep Vapor

Komponenta B

oka ne prestaje: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

Štetno ako se proguta. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Može uzrokovati oštećenje organa uslijed dužeg ili ponavljane izloženosti ukoliko se proguta. Ne udisati pare. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com